

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ROFIX NHL5

Природна хидравлична вар съгласно EN 459-1



Области на приложение

Свързващо средство, без цимент, за мазилки и хоросани, специално препоръчано за поддържане на паметници. От естествено находище и изпечена при умерен процес хидравлична вар съгласно EN 459-1.


Свойства

- Природна, екологична суровина
- Отлична обработваемост
- Силно паропропусклива

Начин на обработка



Технически характеристики

Артикулен номер	2000154697
EAN	9003304477135
Опаковка	
Разфасовка	25 Kg/опак
Единици на пале	40 Опак./палет
Указание за разходните норми	Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и от техниката на обработка. При първоначално полагане и при големи площи се правят мострени участъци.
Якост на натиск	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$ (28 d) EN 459-1
Насипна плътност	ок. 520 kg/m^3 В 3345
Температура на основата	5-25 °C
Информация за опаковката	Във влагозащитени хартиени торби.

Основа на материала

- Без синтетични добавки

RÖFIX NHL5

Природна хидравлична вар съгласно EN 459-1

Условия по време на обработка

По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на въздуха и на основата не трябва да е под +5 °C или над +30 °C. По време на обработката и фазата на стягане на материала, най-малко 7 дни, да се пази от замръзване.

Съхранение

На сухо място, върху дървени скари.
Срок на годност: минимум 6 месеца.

Правни и технически указания

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Общи указания

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за нейната пълнота и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение. Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество. Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти. Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител. Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му. Всички технически данни, посочени в тази продуктова спецификация, са определени в лабораторни условия.