



Fixit 203


Intonaco di finitura con calce idraulica


Impiego: Fixit 203 è un intonaco di finitura minerale da pitturare per interno ed esterno. Il prodotto permette di ricostruire fedelmente gli intonaci dei monumenti storici. Gli intonaci idraulici costituiscono il miglior supporto.
Rinforzare i vecchi intonaci di fondo poco resistenti con lo stabilizzatore per supporti minerali Fixit 493.

Caratteristiche:

- La ricostruzione storica dell'intonaco è fattibile con la possibilità di lavorazione vari modi
- Proprietà idrofile e quindi con elevate caratteristiche di apertura alla diffusione e alla capillarità
- Applicabile all'esterno e all'interno
- Certificato ECO
- Certificato A+

Lavorazione:



Dati tecnici	
Cod. art.	181011203
Imballaggio	
Unità per bancale	40 unit/Pal.
Quantità per unità	25 kg/cf.
Granulometria	0 - 1 mm
Aggiunta d'acqua	5 - 6 l/sacco
Consumo	ca. 1,3 kg/m ² /mm
Tempo di lavorazione	90 - 120 min
Spessore	1 - 3 mm

Composizione:

- Leganti: calce idraulica, calce idrata bianca, cemento bianco
- Agregati: sabbie di calce di granulometria 0-1 mm
- Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, aeranti

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Impastare Fixit 203 con acqua pulita e applicare a mano.
L'aggiunta di grassello di calce migliora la lavorabilità e aumenta la resistenza dell'intonaco di finitura.
Umidificare il supporto. La superficie può essere strutturata con la cazzuola, fratazzata al sacco, con la spugna, ecc.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificati:



Ulteriori indicazioni:





Fixit 203

Intonaco di finitura con calce idraulica

Osservazioni particolari: Non deve essere applicato a temperature dell'aria esterna o della superficie inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C.
Prima di applicare la pittura l'intonaco deve essere sufficientemente carbonatato.
Eccezione: le pitture alla calce possono essere applicate fresco su fresco

Disposizioni generali: La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.