

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)

GIPS-KLEBEMÖRTEL 680

Gipsiniai klijai



Paskirtis

Gipsinis montažinis klijavimo mišinys pagamintas statybinio gipso, mineralinių užpildų ir modifikuojančiųjų priedų pagrindu. Sumaišytas su vandeniu, tampa vientisa pastos konsistencijos, lengvai dengiama ir greitai stingstančia mase. Gerai sukimba kaip su pagrindu, taip ir su gipskartonio plokštėmis bei kitomis medžiagomis. Naudojamas gipskartonio plokščių tvirtinimui prie sienų. Tinka kitų gipso elementų bei kietų plokščių iš izoliacinių medžiagų tvirtinimui prie sienų pastatų viduje.

Savybės

- Ypač tvirtas
- Puikus sukibimas su pagrindu
- Universalus

Naudojimas



Techniniai duomenys

Prekės numeris	5907418004727
EAN	5907418004727
Pakuotė	
Kiekis pakuotėje	20 kg/vnt.
Vienetai paletėje	54 vnt./Pal.
Grūdėtumas	0-0,5 mm
Spalva	Balta
Sąnaudos	5 kg/m ²
Sluoksnio storis	5-15 mm
Pagrindo temperatūra	5-25 °C
Apdorojimo laikas	45 min.

GIPS-KLEBEMÖRTEL 680

Gipsiniai klijai

Sudėtis

- Gipsas
- Mineraliniai priedai
- Mineraliniai užpildai

Naudojimo sąlygos

Naudokite temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, ši temperatūra taikoma orui, pagrindui ir gaminiui.

Pagrindas

Plytos ir keramikos blokeliai: Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301

Silikatiniai blokeliai: Gruntuoti su GRUNTOLIT-SG 302

Naudojimas

Gali būti naudojamas vidinių sienų iš gipso plokščių statybai. Labai gerai sukimba su gipsiniais, plytų ir keraminių blokų, silikatinų blokelių, įprastinio ir akytojo betono paviršiais patalpų viduje. Pagrindas turi būti sausas, pakankamo tvirtumo, vientisos struktūros, lygus, be dulkių, riebalų, sukibimą silpninančių medžiagų, dažų likučių ir t.t. Nenaudoti ant kalkinių ir kreidinių dažų. Neigiamo biologinių veiksnių poveikio žymes apdoroti priešgrybeline priemone SEPTOBUD 1008 ir nuvalyti paviršių mechaniškai. Labai ar netolygiai sugeriančius ir apdulkėjusius paviršius užgruntuoti preparatu GRUNTOLIT-W 301. Betoninius pagrindus padengti GRUNTOBET 310. Sausą mišinį dalimis berti į švarų, šaltą vandenį (10,5 l/20 kg), maišant rankiniu ar mechaniniu būdu (lėtai maišikliu). Nereikėtų paruošti didesnio klijų kiekio, nei pavyks sunaudoti per 30 min. Gipskartonio plokštės klijuoti taškais, išdėstytais apie 0,4 m atstumu horizontalia ir vertikalia kryptimis. Jeigu plokštę ketinama padengti kieta danga (pvz., keraminėmis plytelėmis), atstumas tarp taškų turi būti apie 0,25 m. Plokštės, kurių storis 9,5 mm, klijais dengiamos eilėmis. Negalima maišyti klijų su kitomis medžiagomis. Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis gipskartonio plokščių gamintojo instrukcijomis.

Sandėliavimas

Iki 6 mėnesių nuo pagaminimo datos, sausose vietose ir nepažeistoje originalioje pakuotėje.

Bendroji informacija

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Visgi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus. Visi šiame produktų duomenų lape nurodyti techniniai duomenys buvo nustatyti laboratorinėmis sąlygomis.