

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Creteo®Inject CC 810

Pumpmörtel C20/25 0–4 mm



Anwendungsbereiche

Zur Hohlraumverfüllung bei Injektionsrammpfählen und ähnlichen Anwendungen.

Eigenschaften

- Gute Fließfähigkeit
- Gute maschinelle Verarbeitung
- Pumpbar

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000832912	2000832913
EAN	9003304501816	9003304501823
Verpackung		
Menge pro Einheit	25 kg/EH	1000 kg/EH
Einheit pro Palette	42 EH/Pal.	
Körnung	0–4 mm	
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.	
Ergiebigkeit Liter	14,5 L/EH	583 L/t
Wasserbedarfsmenge	ca. 4,25 L/EH	ca. 150 L/EH
Druckfestigkeit	$\geq 25 \text{ N/mm}^2$ (28 d)	
Biegezugfestigkeit	$\geq 4,5 \text{ N/mm}^2$	
Chloridgehalt	$\leq 0,1 \text{ M\%}$	
Frishmörtelrohddichte	ca. 1990 kg/m ³	
Konsistenzklassen	F6	

Creteo®Inject CC 810

Pumpmörtel C20/25 0–4 mm

Materialbasis

- Klassierte Sande
- Zemente
- Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Verarbeitungshinweis

Vor Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung und frühzeitigem Austrocknen schützen. Eventuell mit Plastikfolien abdecken. Zu trockene Konsistenz verschlechtert die Oberflächenqualität, zu nasse Konsistenz reduziert die Festigkeit, führt zu Rissen und verlängert die Austrocknungszeit. Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Verarbeitung

Kann von Hand und mit allen üblichen Mischern und Injektionspumpen angemischt und gefördert werden.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.