

TEHNIČNI LIST

MS-Polymer

Power Fix



Področja uporabe

Brez topil in elastičen enokomponentni lepilni sredstvo na osnovi hibridnega polimera. Za lepljenje spojev povezave nanosite MS-Polymer Power Fix bogato po celotni površini (lanceta). Profile dobro stisnite skupaj in iztisnjene lepila NE odstranjujte. Prav tako ga ne stružite ali razmažite, najprej ga morate popolnoma strditi.

Lastnosti materiala

- Pripravljen za uporabo
- odporno proti vremenskim vplivom

Izvedba



Tehnični podatki

Koda artikla	2000960750
EAN	9003304541782
Embalaža	
Količina na paleto	290 ml/EN
Barva	bela
Požarna odpornost	E
Sprijemno-natezna trdnost	pribl. 2 N/mm ²
Temperaturna obstojnost	-20 °C 90 °C
Raztezek do preloma	350 %/50 mm
Gostota	pribl. 1,5 g/cm ³
Trdota Shore A	pribl. 60 Shore

MS-Polymer

Power Fix

Pogoji pri izvedbi

Minimalna temperatura podlage in zraka + 5 °C. Maksimalna temperatura podlage in zraka + 40 °C.

Priprava podlage

Podlaga mora biti ravna, nosilna, trdna, suha, brez maščob, brez prahu in primerna za lepljenje.

Izvedba

Odrežite kartušno konico z ostrim nožem.

Nastavek privijte na kartušo in ga nato poševno odrežite do zelene širine šobe.

Kartušo vstavite v pištolo za iztiskanje in lepilo nanesite v trakah ali točkovno na eno stran.

Oblikovanje kože po približno 10-15 minutah pri +23 °C zraka in temperature površine ter 50 % relativne vlažnosti zraka.

Debelina sloja strjevanja približno 2 mm/dan pri +23 °C zraka in temperature površine.

Natezna trdnost pri debelini lepila 0,5-1 mm po 3 dneh približno 2 N/mm².

Pri uporabi v sistemu RoofEtics® je lepilo potrebno nanesti po celotni površini na eni strani.

Lepilo, ki med spajanjem profilov izteče, NE odstranjujte, temveč ga nujno pustite, da se posuši.

Dodatna obdelava

Takoj po uporabi očistite z čistilnim sredstvom. Mehansko odstranite strjeno material.

Opozorila

Sistem ProAttika® nameščajo usposobljena podjetja, ki so po usposabljanju pri nosilcu sistema WDVS prejela potrdilo o usposobljenosti. Podatki in informacije v tem tehničnem listu zagotavljajo želeno uporabo oziroma uporabnost in temeljijo na našem znanju in izkušnjah. Kljub temu mora uporabnik primernost in uporabo preveriti sam.

Skladiščenje

Patrone shranjujte na hladnem in suhem mestu. Višje temperature skrajšajo obstojnost. Shranjevanje možno najmanj 12 mesecev.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitev naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Upoštevajte aktualne nacionalne normative za uporabo.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.