



ROFIX AS 911

Shirit izolues me ngjitje

Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skemat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.


Fushat e përdorimit:

Shirit ngjites butilik me elasticitet të përhershëm dhe i papërshkueshëm nga uji arrin një lidhje të shkëlqyer më të gjitha matërialet mbajtëse të përdorura poshtë pllakave, si dispersion polimeri dhe mineralë, hidroizolues fleksibël dhe rezinë izoluese reaktive. Per izolimin e cepave dhe fugave nën shtresa qeramike në dhoma të lagura dhe me lagështi. Me kusht që sipërfaqet të ngjiten. Kërkohet astar i përshtatshme!

Karakteristikat:

- Rezistent ndaj alkaleve
- I papërshkueshëm nga uji

Përpunimi:



Të dhëna teknike	
SAP-Art. Nr.:	2000569356
NAV-Art. Nr.:	144957
Lloji i paketimit	
Njesi per palete	1 Stk./Ktn.
Sasi për njësi	20 mli/Nj.
Gjatësia	20 m
Gjerësia	10 cm
Lartësia	0,7 cm
Trashësia	0,7 mm
Temperatura e bazamentit	> 5 - < 25 °C

Bazamenti: Bazamenti duhet të mos ketë papastërti dhe pluhur.

Këshilla në rast rezi: Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skemat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skema.

Magazini: Magazinojeni në vende të thata, nga lagështia dhe ndikimet UV (dielli, drita). Koha e magazinimit: min. 12 muaj sipas. Rregullores 1907/2006/EG, Aneksi XVII, në temperaturë +20 °C, 65 % lagështi ambjenti.

Këshilla të përgjithshme: Kjo skedë teknike anulon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkohë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vetevete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme. Staf i ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skemat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vend. Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skemat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skema.