



RÖFIX SOL-PAD Base


Fensterbank-Dämmelement

Rechtliche und technische Hinweise: Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche: Hochwertiger, geschnittener Dämmkeil aus hydrophobiertem Hartschaum (EPS-P 30) für die Ausbildung einer 5 ° Neigung im Brüstungsbereich. Als druckfeste und stabile Basis zur Ausbildung einerdauerhaft sicheren Dichtebene unterhalb der Fensterbank.
Rationelle Verarbeitung durch vorgefertigten Dämmkeil mit definiertem Neigungswinkel.
Die werksseitig vorgefertigte Meterware ist einfach anzupassen und schnell einzubauen.
Der Dämmkeil ist die optimale Montagevorbereitung für das RÖFIX SOL-PAD Fensterbank Einbausystem.

Eigenschaften: • Wärmedämmend

Verarbeitung:



Technische Daten:	
SAP-Art. Nr.:	2000148368
NAV-Art. Nr.:	142005
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	180 Stk./Pal.
Menge pro Einheit	15 Stk./Ktn.
Länge	100 cm
Breite	25 cm
Höhe	6,4 cm
Rohdichte im Mittel (EN 1015-10)	ca. 30 kg/m ³
Untergrund-Temperatur	> 5 °C

Materialbasis: • Styropor-Dämmstoff aus formgeschäumtem, hydrophobiertem Hart-Schaumstoff, hergestellt durch Wärmebehandlung eines expandierbaren Polystyrolgranulates.

Verarbeitungsbedingungen: Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung: Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.
Lagerzeit min. 12 Monate.



RÖFIX SOL-PAD Base

Fensterbank-Dämmelement

Mit RÖFIX OPTIFLEX 2K dichtspachteln:



Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.
Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.