

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT SA 922 X-DRY

Beschleuniger für pastöse Oberputze



Anwendungsbereiche

Gebrauchsfertiger Zusatz zur Beschleunigung der Filmbildung und Verbesserung der Standfestigkeit auf der Fassade bei hoher Luftfeuchtigkeit und tiefen Temperaturen. Trocknungs- und Abbindebeschleuniger für Kunstharz- und Silikonharz- und SISI-Putz®. Verarbeitbar von +1 °C bis +15 °C und bis 85 % Luftfeuchtigkeit (andere Witterungsbedingungen beeinflussen die Eigenschaften der Trocknung negativ). Nicht auf zu frische (feuchte), mineralische Untergründe anwenden.

Eigenschaften

- Beschleunigt pastöse Deckputze
- Für hohe Luftfeuchtigkeiten bis 85 % rel. Lf
- Für tiefe Temperaturen bis +1 °C

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000958602
EAN	9003304535989
Zolltarifnr.	32041100
Verpackung	
Menge pro Einheit	250 ml/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Ktn.
Dichte	ca. 1,01 kg/L

Materialbasis

- Organisch
- Organische Additive
- Wasser

HASIT SA 922 X-DRY

Beschleuniger für pastöse Oberputze

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Ruß, Algen, Ausblühungen etc. sein. Bei neu aufgetragenen Unterputzen (z.B. Kalk-/Zement, etc.) ist je nach Herstellervorschrift eine Abbinde-/Austrocknungszeit von mind. 2–3 Wochen einzuhalten. Feuchte und kalte Witterungsverhältnisse verlängern den Austrocknungsprozess. Die Untergrundprüfung hat laut DIN 18350 zu erfolgen. Kalk-/Zement-gebundene WDVS-Unterputze müssen nach den gültigen Richtlinien in der vorgegebenen Schichtdicke aufgebracht und trocken sein (mind. 5 Tage – bei feucht-kalter Witterung länger). Vor dem Aufbringen des Oberputzes muss der Untergrund frostfrei sein und über ca. 7 Stunden auch frostfrei bleiben.

Untergrund-Vorbehandlung

Untergrund mind. 24 Std. vor Aufbringen des Oberputzes mit systemkonformer HASIT Grundierung mittels Bürste oder Lammfellrolle unverdünnt, vollflächig und satt vorbehandeln.

Zubereitung

Als Additiv wird jeweils eine komplette Flasche dieses Beschleunigers in einen 25 kg Eimer HASIT Silikonharzputz oder HASIT Kunstharzputz beigegeben. Dabei muss darauf geachtet werden, dass dieses Additiv immer im selben Mass am gesamten Objekt eingesetzt wird, um Farbtonveränderungen zu vermeiden. Vor dem Verarbeiten mit geeignetem Rotor-Quirl (langsam drehendes Rührwerk) im Gebinde gut aufrühren. Nicht für Silikatputze geeignet! Der Putz mit Beschleuniger muss innerhalb von 1,5 Std. verarbeitet worden sein. Nach diesem Zeitfenster ist der Inhalt ausgereagert und wird bei nochmaligem Aufrühren nicht mehr fest.

Verarbeitungshinweis

Mischverhältnis: 125 ml Flasche auf 25 kg Eimer

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Lagerung

Kühl, frostfrei und luftdicht verschlossen lagern.
Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Technische Werte beziehen sich auf die Grundprodukte. Durch Abtönung und Einfärbung sind Abweichungen von den technischen Kenndaten möglich. Bei der Angabe der Kennwerte handelte es sich um Durchschnittswerte. Bei Beschichtung von Untergründen, die hier nicht beschrieben sind, ist es notwendig mit uns Rücksprache zu halten. Farbtöne können bei der Nachbestellung oder in Bezug auf die Farbkarte geringfügig abweichen, gegebenenfalls ist auf der Baustelle eine Musterfläche anzulegen. Angaben zu Stand- und Wartezeiten gelten bei Laborbedingungen (+20 °C/65 % r. F.) und können sich je nach Baustellensituation ändern. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Der SA 922 X-DRY Beschleuniger schützt wässrige Materialien an der Fassade nicht vor Frost und Schlagregen, wenn die Beschichtung noch nicht durchgetrocknet ist. Die zu erwartenden Wetterbedingungen sind zu prüfen und voraus zu planen. Gegebenenfalls sind Schutzmaßnahmen, wie Gerüstplanen und oberseitigen Regenschutz einzuplanen. Temperatur, Luftfeuchtigkeit sowie Luftbewegung (Wind) sind Einflussfaktoren bei wasserhaltigen Bauprodukten. Da diese Faktoren sich naturbedingt an der Fassade kontinuierlich verändern

HASIT SA 922 X-DRY

Beschleuniger für pastöse Oberputze

können, kann eine pauschale Aussage zur Reaktion des Beschleunigers nicht getroffen werden.