


KARTA TECHNICZNA (KT)

Siatka zbrojąca

Akcesoria



Obszar zastosowań

Do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń TURBO na styropianie lub na wełnie.


Właściwości

- Wodoodporny
- Mrozoodporna
- Odporny na alkalia.

Sposób użycia



Parametry techniczne

Numer artykułu	424982	315205
Opakowanie		
Ilość w opakowaniu		50 m ² /szt.
Zużycie		1 m.b./m ²
Wydajność		50 m ² /szt.
Długość		50 m
Szerokość		100 cm

Skład

- Włókno szklane

Siatka zbrojąca

Akcesoria

Warunki wykonywania prac

Stosować w temperaturach zalecanych do danego systemu ociepleń. Unikać prowadzenia prac w niesprzyjających warunkach. W przypadku wysokich temperatur, opadów, wiatru, stosować siatki osłonowe na rusztowaniach.

Sposób użycia

Wykonywanie warstwy zbrojonej: płyty z wełny mineralnej wstępnie przespachlować cienką warstwą kleju mocno dociskając pacę. Zaprawę nałożyć na powierzchnię płyty styropianowej lub z wełny mineralnej, przeciągnąć pacą zębatą, przyłożyć pas siatki zbrojącej i równo zaspachlować do całkowitego jej pokrycia. Pasy siatki zbrojącej powinny być układane z zakładem ok. 10cm. Warstwa zbrojona pojedynczą siatką powinna mieć grubość 3-5mm.

Wskazówki ogólne

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Wszystkie dane techniczne podane w niniejszej karcie charakterystyki produktu zostały określone w warunkach laboratoryjnych.