

TEHNIČNI LIST

RÖFIX PP 409 GraffitiStop

Specialni premaz



Področja uporabe

Odlična protigrafitna zaščita. Predvsem primerno za mineralne gradbene podlage, kot so beton, opeka, apneni peščenec, naravni in umetni kamen, omet, les in TIS, v smislu zaščite pred risanjem grafitov. Po končanem nanašanju orodje očistimo s komercialno dostopnim topilom (kot npr. sredstvo za čiščenje soboslikarskega orodja, benzin za čiščenje, razredčilo in podobno), da preprečimo trajno strditev materiala v/na orodju. Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim.


Lastnosti materiala

- Odlična protigrafitna zaščita
- Odlična stabilnost sijaja
- Dober sprijem z različnimi vrstami podlag
- Odporen proti kemikalijam
- Visoka odpornost proti lezenju
- Hitro sušenje
- Po popolnem strjevanju je lak fiziološko neškodljiv
- Grafite preprosto odstranimo z vodo

Izvedba



Tehnični podatki

Koda artikla	2000295662
EAN	9003304479337
Embalaža	
Količina na paleto	5 L/EN
Enota na paleto	72 EN/p
Barva	brezbarvno
Poraba	175 ml/m ²
Gostota	900 kg/m ³
sd-vrednost	0,18 m

Osnova materiala

- Polyorganosiloxanen

RÖFIX PP 409 GraffitiStop

Specialni premaz

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Navodilo za uporabo

RÖFIX PP 409 se praviloma strdi v nekaj urah. Dokončno stanje suhosti je doseženo v 24 urah, odvisno od pogojev okolice in debeline nanosa. Obstoječe grafite lahko večkratno odstranite z visokotlačnim čistilnikom. Priporočamo tlak 60 do 80 bar.

Izvedba

Material pred obdelovanjem enakomerno premešamo. Pred nanašanjem proizvoda RÖFIX PP 409 mora biti površina očiščena, brez prahu in popolnoma suha. Za čiščenje lahko uporabimo ščetko ali visokotlačni čistilnik skupaj z vodo ali čistilnimi sredstvi. Za nanašanje proizvoda RÖFIX PP 409 so primerne tudi naprave za Airless brizganje. Za nanašanje na manjših površinah lahko uporabimo valjček ali čopič. Predpremaz običajno ni potreben. RÖFIX PP 409 lahko nanašamo v enem ali več slojih. Najprej moramo izdelati manjšo testno površino, še zlasti če je podlaga iz že obstoječih barv ali grafitov. Za lažje obdelovanje lahko zmanjšamo viskoznost RÖFIX PP 409 z minimalnim dodatkom topila.

Skладиščenje

Rok uporabe najmanj 24 mesecev.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list! Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Tehnične vrednosti se nanašajo na osnovne produkte. S toniranjem ali obarvanjem so možna odstopanja od tehničnih podatkov. Pri tehničnih podatkih gre za povprečne vrednosti. Zaradi naravnega izvora surovin lahko pride znotraj pošiljke do rahlih odstopanj od teh vrednosti. Pri barvanju površin, ki niso navedene v tem tehničnem listu, kontaktirajte našo tehnično svetovalno službo. Barvni toni pri dodatnem naročilu kot tudi glede na barvno karto lahko rahlo odstopajo. Podatki za čase sušenja se nanašajo na laboratorijske pogoje (+20 °C/65 % rV) in so glede na vremenske razmere na gradbišču različni od navedenih. Za vprašanja povezana z uporabo in obdelavo naših produktov vam je na voljo naša tehnično svetovalna služba. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.