



Creteo®Road CC 610 FASTASPHALT

SBS Kaltmischgut

Rechtliche und technische Hinweise: Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche: Nachhaltiges, ökologisches Kaltmischgut mit innovativen Bindemittelsystem mit anteiligen gefrästes Strassenasphalt für die schnelle, einfache Reparatur von Schlaglöchern, Frostaufbrüchen, Anrampungen, Wiederherstellung der Strassendecke, sowie für Einfassungen von Schacht- und Entwässerungsdeckeln.

- Eigenschaften:**
- Kalt verarbeitbar - sogar bei extremen Niedrigtemperaturen
 - Frostbeständig
 - Einfache Anwendung
 - Schnelle Verkehrsfreigabe
 - Umweltfreundlich und recyclefähig

Verarbeitung:



Technische Daten:	
SAP-Art. Nr.:	2000954401
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	50 EH/Pal.
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Körnung	0 - 8 mm
Ergiebigkeit	ca. 12,5 l/EH
Schichtdicke	min. 2 cm
Überwachung	Fremdüberwachung durch akkreditierte Prüfanstalt. Die werkseigene Produktionskontrolle wird in unseren Produktionsstätten im Labor durchgeführt und garantiert eine gleichmäßige Zusammensetzung.

- Materialbasis:**
- Recyceltes Polymerbitumen
 - Gefrästes Strassenmaterial und basaltische Gesteinskörnungen
 - Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Untergrund: Die Einbaustelle muss sauber (öl- und fettfrei) sein. Lose Bestandteile sind zu entfernen. Kann bei vorhanden sein von Wasser im Schlagloch verarbeitet werden.

Zubereitung: Das Material kann direkt aus dem Sack verarbeitet werden.

Verarbeitung: Das Material wird direkt vom Sack in die Schadstelle gegeben, verdichtet und ca. 2 cm überhöht eingebaut. Erst durch die richtige Verdichtung kommt es zur vollständigen Aushärtung.

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Verarbeitungshinweis: Während der Verarbeitungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter -30 °C sinken bzw. über +80 °C steigen. Bei sehr niedrigen Temperaturen ist mit verlängerter Aushärtezeiten zu rechnen.

Lagerung: Trocken auf Holzrosten lagern. Lagerfähigkeit: mind. 12 Monate. Gemäss Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei +20 °C, 65 % r.F., Herstelldatum siehe Verpackungsaufdruck. Paletten nicht übereinander stapeln und nicht länger unter der direkten Sonneneinstrahlung lagern, da dadurch der Polyethylen-Sack brüchig wird.



Creteo[®]Road CC 610 FASTASPHALT

SBS Kaltmischgut

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.
Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.