



TYNKOLIT-U 340

Aluskrohvi krunt

Rakendusvaldkonnad: Kasutusvalmis kruntimisvahend aluspinna ettevalmistamiseks enne mineraalse, akrüül-, silikaat-, silikoon-, mosaiik- jt krohvide pealekandmist. Parandab krohvi nakkuvust aluspinnaga, ühtlustab aluspinna imavust, lihtsustab krohvitööd ja on väga tungiv. Võimalik toonida, andes sellega aluspinnale soovitud värvuse. Sise- ja välistöödeks

Omadused:

- Parandab krohvi nakkumist
- Hea läbilaskvus
- Sobib kasutada enne krohvimist kõigi krohvitüüpidega
- Veekindel ja külmakindel

Töötlemine:



Tehnilised andmed:

Art.	5907418014726	5907418018199
Pakendi tüüp		
Kogus ühiku kohta	7 kg/EH	20 kg/EH
Ühikud kaubaalusel	80 EH/Pal.	33 EH/Pal.
Värv	Valge, pigmenteeritud	
Tarbimine	ca. 0,25 kg/m ²	
Töötemperatuur	5 - 25 °C	

Muud tehnilised andmed: **Värv:** Valge või värviline
Kuivamisaeg: umbes 4 tundi (temperatuuril +20 °C)
Täielikult 24 tunni jooksul

Materiaalne alus:

- Kvartsipõhine täiteaine
- Modifitseerivad lisandid
- Pigment

Aluspinna ettevalmistamine: **Soojustussüsteemi armeerimiskiht:** Täiendav kruntimine pole vajalik
Lubisementkrohv: Kui imavus on suur, kruntige GRUNTOLIT-W 301-ga
Tsementkrohv: Täiendav kruntimine pole vajalik
Kipskrohv: Kruntida GRUNTOLIT-W 301
Kipsplaat: Kruntida GRUNTOLIT-SG 302-ga

Töötlemine: Keskmise kuivamisaeg on 24 tundi. Töö ajal ja kuivamise ajal tuleb seda kaitsta vihma, päikesekiirguse, tuule ja külma eest. Seenest või muudest mikroorganismidest kahjustatud aluspinnad tuleb neutraliseerida vahendiga SEPTOBUD 1008. Krahimis- ja ebaühtluste korral tasandatakse pind remondiseguga SPACHTEL ja REPARATURMÖRTEL 429. Remondisegu peab olema hästi kuivanud. Tugevalt imavad pinnad tuleb kruntida sügavkrundiga Gruntolit-W 301. Selleks, et aluspind ei paistaks krohvi alt läbi ja krohv kinnituks paremini, tuleb umbes 24 tundi enne krohvimist pind kruntida aluskrundiga TYNKOLIT-T 330 (looduslikult valge). Enne kruntimisvahendi pealekandmist tuleb katta pinnad, mida ei ole ette nähtud kruntida. Toode on kasutusvalmis. Ärge lahjendage veega. Enne kasutamist segage pakendi sisu korralikult läbi. Kruntida pintsliga, rulliga või pihustiga.



TYNKOLIT-U 340

Aluskrohvi krunť

Töötlemistingimused:	Krohvimise ja kuivamise ajal peaks keskkonna ja pinna temperatuur olema mitte madalam kui +5 °C ja mitte kõrgem kui +25 °C. Krohvitav pind peab olema kuiv, tasane, puhas, tugev, murenemata ja ühtlane. Aluspind peab olema pragudeta, ilma soolalahusteta ja puhas: eemaldatud tolm, rasv, värvijäägid, hallitus, vetikad või sammal.
Ladustamine:	Kuni 12 kuud alates valmistamise kuupäevast hermeetiliselt suletud pakendis ja temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, eemal soojus- ja külmaallikatest.
Üldine teave:	Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise metoodika esitamisel tuginevad katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitusel, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha.