

TEHNIČKI LIST

ROFIX AP 300

Koncentrat



Područja primene

Univerzalno primenjivi predpremaz za pripremanje jako upijajućih podloga i podloga sa neujednačenih upijanjem ili peskovitih mineralnih podloga, pre nanošenja hidroizolacionog sistema, mase za izravnavanje podova ili postavljanja pločica na unutrašnjim i spoljašnjim podlogama.

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000953463	2000953464
EAN	9003304512348	9003304512621
Ambalaža		
Količina u jednom pakovanju	1 L/jed.	5 L/jed.
Jedinica po paleti	360 Jed./pal.	90 Jed./pal.
Potrošnja	oko 0,2 L/m ²	
Napomena o potrošnji	Ovisno o upojnosti podloge između 150 i 250 ml/m ²	
Gustina	oko 0,98 kg/L	
pH vrednost	8	
Temperatura podloge	5-25 °C	

Sastav

- Disperzivno vezivo

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca, vetra) i naknadnog vlaženja (kiše).

RÖFIX AP 300

Koncentrat

Uputstva za ugradnju

Vrijeme sušenja ovisi o podlozi i slojevima koji slijede (vidi tehničke listove RÖFIX estrisi, mase za izravnavanje podova i RÖFIX ljepila za keramiku). Kod podloga koje sadrže gips treba se pridržavati min. vreme sušenja od 12 sati odnosno max. 24 sata.

Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Ugradnja

Razblaživanje u odnosu 1:1 do 1:2, u zavisnosti od upijanja podloge. Materijal na površini ne bi trebalo da formira nepropusni film.

Napomene

Granične vrednosti propisane od EU: (Kat. II A/g) / 30 g / L (od 2010) Ovaj proizvod sadrži < 30 g / L VOC

Skladištenje

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja.

Skladištivo min 24 mj. Prema odredbi 1907/2006/EG privitak XVII pri +20 °C, 65 % r.v.v.

Sertifikati



Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.