

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Fixit 492

Haftgrundierung



Anwendungsbereiche

Fixit 492 ist eine Haftgrundierung, feuchtigkeitsbremsend, reguliert das Saugverhalten und verhindert das Aufbrennen nachfolgender mineralischer Baustoffe wie Putze, Beton, Anhydrit- und Zementestriche. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von haftstörenden Verunreinigungen sein.

Eigenschaften

- Reduziert und homogenisiert das Saugverhalten
- Für Fussbodenheizung geeignet
- Universell einsetzbar
- Handliches Gebinde in Kanisterform
- Geringer Verbrauch
- Einfache Applikation und gute Hafteigenschaften
- ECO-zertifiziert

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000296326
Verpackung	
Menge pro Einheit	15 kg/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Verbrauch	> 50 g/m ² < 250 g/m ²
Austrocknungszeit	ca. 1 h

Materialbasis

- Dispersionsbindemittel
- Füllstoffe
- Haftvermittler

Fixit 492

Haftgrundierung

■ Konservierungsmittel

Verarbeitung

Fixit 492 vor Gebrauch gut schütteln und mittels Rolle oder Bürste aufbringen. Eine Pfützenbildung mit Fixit 492 ist zu vermeiden. Zur Vermeidung von haftungsmindernden Verschmutzungen ist eine zeitnahe Beschichtung erforderlich. Bei stark saugenden Untergründen empfiehlt sich ein zweiter Anstrich. Vor der anschliessenden Oberflächen-Bearbeitung muss die Haftgrundierung trocken (nicht klebrig) sein.

Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt mindestens 12 Monate lagerfähig.

Zertifikate



Label



Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Verbandes PAVIDENSA (ehemals VSIU), die Normen SIA 251/252 und die darin erwähnten normativen Verweisungen. Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt und die Verarbeitungsrichtlinien der Fixit AG sind einzuhalten.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Die Luft- und Materialtemperatur während der Ausführung der Arbeiten beträgt minimal +5 °C und maximal +30 °C. Vor einer Weiterbeschichtung muss Fixit 492 während mindestens 3 Stunden trocknen.

Fixit 492

Haftgrundierung

Mischungsverhältnis		
Untergrund	Mischung (Fixit 492:Wasser)	Im System mit
Zementestrich / Beton	2 x 1:3	Direkt genutzte Spachtelmassen
Zementestrich / Beton	1:3	Spachtel- und Ausgleichsmassen
Holzdielen	1:1	Spachtel- und Ausgleichsmassen
Gussasphalt abgesandet	1:1	Spachtel- und Ausgleichsmassen
Calciumsulfatestrich	1:1	Zementgebundene Spachtelmasse bis 10 mm
Calciumsulfatestrich	1:3	Calciumsulfat-Spachtelmassen