



# RÖFIX 993

Фугирац разтвор с хидравлична вар

**Правни и технически указания:** При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

**Области на приложение:** За ръчно и машинно саниране на фуги на стари зидария от естествен или трошен камък. Подходящ е също за попълване на фуги при нови зидарии.

**Свойства:**

- Добра машинна обработка
- Добро сцепление
- Усилване на мазилката чрез влагане на мрежа
- Сулфатостойчив

**Начин на обработка:**



Технически данни	
SAP-Art. Nr.:	2000583198
ERGO	48440
Вид опаковка (ОП)	
Единици на пале	48 Опак./палет
Разфасовка	25 Kg/опак
Зърнометрия	0 - 4 mm
Добив/покривност	ок. 18 l/опак.
Указание за разходните норми	Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и от техниката на обработка.
Необходимо количество вода	ок. 7,5 l/опак.
плътност в сухо състояние	ок. 1.600 kg/m <sup>3</sup>
Якост на натиск (28 d)	ок. 4 N/mm <sup>2</sup>
Информация за опаковката	Във влагозащитени хартиени торби.
Температура на основата	> 5 - < 25 °C

**Основа на материала:**

- Природна хидравлична вар - NHL съгласно EN 459-1
- Естествен трас
- Съдържание на цимент <5%
- Изкопен пясък (чист: промит, селектиран)
- Добавки за подобряване на обработваемостта
- Без органични примеси

**Условия по време на обработка:** По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на въздуха и на основата не трябва да е под +5 °C или над +30 °C.  
По време на обработката и фазата на стягане на материала, най-малко 7 дни, да се пази от замръзване.

**Съвети за безопасност:** Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

**Съхранение:** На сухо място, върху дървени скари.  
Срок на годност: min. 12 месеца.



## RÖFIX 993

Фугиращ разтвор с хидравлична вар

---

### Общи указания:

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.

Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение.

Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество.

Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти.

Актуални технически карти може да намерите на [www.roefix.com](http://www.roefix.com) или да поискате от търговския представител.

Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.