

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

### RÖFIX 993

Фугиращ разтвор с хидравлична вар



#### Области на приложение

За ръчно и машинно саниране на фуги на стари зидария от естествен или трошен камък. Подходящ е също за попълване на фуги при нови зидарии.


#### Свойства

- Добра машинна обработка
- Добро сцепление с камък
- Усилване на мазилката чрез влагане на мрежа
- Сулфатостойчив

#### Начин на обработка



#### Технически характеристики

Артикулен номер	2000583198
EAN	9003304485703
Опаковка	
Разфасовка	25 Kg/опак
Единици на пале	48 Опак./палет
Зърнометрия	0-4 mm
Указание за разходните норми	Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и от техниката на обработка.
Добив/покривност	ок. 18 L/опак.
Необходимо количество вода	ок. 7,5 L/опак.
Якост на натиск	ок. 4 N/mm <sup>2</sup> (28 d)
Плътност сухо състояние	ок. 1600 kg/m <sup>3</sup>
Температура на основата	5-25 °C
Информация за опаковката	Във влагозащитени хартиени торби.

# RÖFIX 993

Фугиращ разтвор с хидравлична вар

## Основа на материала

---

- Без органични примеси
- Естествен трас
- Съдържание на цимент <5%
- Добавки за подобряване на обработваемостта

## Условия по време на обработка

---

По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на въздуха и на основата не трябва да е под +5 °C или над +30 °C. По време на обработката и фазата на стягане на материала, най-малко 7 дни, да се пази от замръзване.

## Съхранение

---

На сухо място, върху дървени скари.  
Срок на годност: min. 12 месеца.

## Правни и технически указания

---

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

## Общи указания

---

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за нейната пълнота и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение. Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество. Нашите технически консултанти са

на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти. Актуални технически карти може да намерите на [www.roefix.com](http://www.roefix.com) или да поискате от търговския представител. Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му. Всички технически данни, посочени в тази продуктова спецификация, са определени в лабораторни условия.