

# RÖFIX SPEED (LIGHT)

Toplinsko-izolacijski sustav od lamela mineralne vune

## Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

## Područja primjene:

Izolacija s mineralnom vunom sjedinjuje sigurnost s optimalnom zaštitom topline i okoliša. Mineralna vuna toplinski izolira, paropropusna je i ne gori pa je zbog toga posebno pogodna za visoke građevine.

Najmodernije tehnike ugradnje pri visokoj tlačnoj čvrstoći i prijanjanju na podlozi. Mineralni, armaturni sloj otporan na udarce (kat. II/kat. I) nazivne debljine 5 mm.

Područje primjene: novogradnja i starogradnja. Standardno visoke zgrade i neboderi.

Djelovanje/svojstvo: Ne gori. Visoka površinska čvrstoća (robusna). Visoka paropropusnost.

Reakcija na požar: A2-s1, d0 (EN 13501-1).


Kategorija uporabe-otpornost na udarce: BASIC: kat. II (>3 J). LIGHT: kat. I (>10 J).

Prikladno za staro- i novogradnju.

## Svojstva:

- Nije zapaljivo
- Visoka čvrstoća na pritisak i mrvljenje
- Više izolacijske debljine bez mehaničkog pričvršćivanja
- Vrlo visoka paropropusnost

## Ugradnja:



Tehnički podaci	
Količina u jednom pakiranju	1 Stk.
Vodupojnost	< 0,5 kg/m <sup>2</sup> h
Dopuštenje	ETA-04/0078 (ETAG 004)
Certifikati o ispitivanju	ETAG 004
Vrijeme sušenja	pribl. 7 d
Reakcija na požar	A2-s1, d0 (EN13501-1)

## Način dostave:

Nije prikladno za podloge od opeke u novogradnji  
nije potrebno kod težine < 30 kg/m<sup>2</sup>  
Tiplanje 6 kom./m<sup>2</sup>  
zidovi od oplatnog betona samo uz odgovarajuću potvrdu

## Opće napomene:

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.

Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio.

Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.hr](http://www.roefix.hr) ili zatražite u našim poslovnica.