KARTA TECHNICZNA (KT)

# TYNK SILIKONOWY 031

tynk dekoracyjny do ciemnych kolorów




## Obszar zastosowań

Gotowa do użycia barwna masa tynkarska na bazie nowoczesnej żywicy silikonowej.Do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz. Wchodzi w skład systemów ociepleń TURBO-SO PROTECT i TURBO-WSO PROTECT marki KREISEL. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością  machaniczną oraz odpornością na warunki atmosferyczne. Tynk ma specjalne dodatki, które ułatwiają nakładanie i fakturawanie powierzchni. Idealy do ciemnych kololrów. Po wyschnięciu tworzy hydrofobową, elstyczną i trwałą wyprawę tynkarską. Tynk po wyschnięciu ma właściwości samoczyszczące, dzięki czemu jest bardziej odporny na porastanie biologiczna.

## Właściwości

- Łatwy w stosowaniu
- Paroprzepuszczalna
- Hydrofobowy
- Zawiera włókna zbrojące
- Elastyczny
- Odporny na promieniowanie UV
- Właściwości samoczyszczące
- Odporny na porastanie
- Wysoka trwałość koloru

## Sposób użycia




## Parametry techniczne

| Numer artykułu | 40786 |
|---|---|
| Opakowanie | |
| Ilość w opakowaniu | 25 kg/szt |
| Ilość na palecie | 33 Jed/pal. |
| Uziarnienie | 0-1,5 mm |
| Struktura | Struktura ziarnista |
| Zużycie | ok. 2,3 kg/m² |
| Czas wiązania | ok. 48 h |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego sd | ≤ 0,19 m |
| Czas obróbki | 25 min |

# TYNK SILIKONOWY 031

tynk dekoracyjny do ciemnych kolorów

## Skład

- Włókna zbrojące
- Dyspersja emulsji silikonowej
- Wypełniacze mineralne
- Pigmenty
- Dodatki uszlachetniające

## Warunki wykonywania prac

Stosować w temperaturach od +5 °C do +30 °C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.

## Przygotowanie podłoża

Minimum 24 godziny przed nałożeniem tynku każde podłoże zagruntować środkiem TYNKOLIT-U 340. Objawy agresji biologicznej należy zlikwidować. Podłoża bardzo nasiąkliwe, pylące przed naniesieniem gruntu typu TYNKOLIT zagruntować środkiem GRUNTOLIT-W 301 lub EXPERT 6. Podłoża muszą być oczyszczone z kurzu, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp., wolne od pęknięć i wykwitów solnych

Warstwa zbrojąca w systemie ociepleń: Zagruntować TYNKOLITEM-U 340
Tynk cementowo-wapienny: Zagruntować TYNKOLITEM-U 340
Betony, żelbety: Zagruntować TYNKOLITEM-U 340
Tynk cementowy: Zagruntować TYNKOLITEM-U 340
Tynk gipsowy: Zagruntować TYNKOLITEM-U 340

## Przygotowanie produktu

Produkt gotowy do stosowania. Nie rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi materiałami. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Przed nanoszeniem sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem. Produkty oznaczone naklejką z napisem: Baza B lub Baza C lub Baza D są półproduktem przeznaczonym do dalszego barwienia. W celu uzyskania odpowiedniej intensywności kolorystycznej, dobrego krycia oraz uniknięcia różnic kolorów wymagają zapigmentowania. Stosowanie ich bez pigmentów jest niedozwolone. Niewielkie odchyłki koloru w stosunku do wzornika są możliwe. Przy dużych powierzchniach i krytycznych kolorach należy wykonać próbę, celem sprawdzenia zgodności koloru po wyschnięciu. W warunkach rzeczywistych ze względu na szybkość procesu schnięcia, rodzaj podłoża i technikę nakładania kolory te mogą się nieznacznie różnić od tych zawartych we wzornikach.

## Sposób użycia

Tynk nałożyć na podłoże pacą ze stali nierdzewnej na grubość ziarna, nastepnie nadmiar ściągnąć tą samą pacą. Ostateczne zacieranie wykonać pacą z tworzywa sztucznego. W czasie prowadzenia prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt wysoką temperaturą i silnym wiatrem. Zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach. W celu wyrównania barwy i struktury tynków zaleca się, aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszczać do całkowitego opróżnienia kubła z masą tynkarską, lecz uzupełniać go po opróżnieniu do połowy świażą masą z nowego kubła i starannie wymieszać obie cześci.

Należy stosować pełen zestaw wyrobów systemu ociepleń. Na jednej płaszczyźnie stosować tynki z jednej szarży produkcyjnej. Daną płaszczyznę wykonywać w sposób ciągły, metodą mokre na mokre aby uniknąć widocznych połączeń. Opadające mgły, przy niedostatecznie wyschniętej powłoce działają jak padająca mżawka i mogą powodować zacieki i przebarwienia. Intensywne kolory o współczynniku odbicia światła Y<25% powinny być stosowane na niewielkich powierzchniach elewacji. Stosowanie ich na całych powierzchniach powoduje przyspieszone starzenie powłoki ze względu na intensywne nagrzewanie oraz duże naprężenia termiczne. Narzędzia myć czystą wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy. W przypadku nakładania mechanicznego nakładać na przygotowane wcześniej podłoże agregatem lub pistoletem do uzyskania odpowiedniego pokrycia masą tynkarską. Sposób nakładania (pasami lub ruchami kolistymi) uzależniony jest od rodzaju agregatu. Do natrysku można użyć agregatu np. RTX 5500 firmy Graco, z dyszą szer. 4,5mm. (dla uziarnienia tynku 1,5mm.) lub 6,0mm.(dla uziarnienia tynku 2,0mm.). Aplikować pod ciśnieniem 2-3 bar.

## Zagrożenia

Szczegółowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa znajdują się na kartach bezpieczeństwa produktów.

Karta techniczna (KT) | PL | 15.10.2026

# TYNK SILIKONOWY 031

tynk dekoracyjny do ciemnych kolorów

## Przechowywanie

Do 18 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5 °C do +25 °C, z dala od źródeł ciepła i mrozu.

## Wskazówki ogólne

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania.Produkt należystosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.