

SCHEMA TECNICA

Fixit 770

Intonaco di finitura a base di calce bianca, per interno



Campi di applicazione

Fixit 770 è un intonaco di finitura da pitturare, applicabile su sottofondi a base cemento, calce e gesso all'interno. Il sottofondo deve essere pulito e portante. Prima dell'applicazione dell'intonaco di finitura, i pannelli da costruzione a secco e i lastre di gesso lisciare completamente la superficie o applicare uno strato di fondo preliminare Fixit 475 Strato di fondo per intonaci minerali. Su tutti gli altri supporti si consiglia di applicare preventivamente uno strato di fondo.

Caratteristiche

- Minerale
- Numerose strutture
- Permeabile al vapore
- Applicazione rapida, facile e sicura
- Su supporti in gesso, calce e cemento
- Elevata resa
- Diverse granulometrie
- Da pitturare
- Certificato ECO
- Certificato EC1 plus (GEV Emicode)

Lavorazione




Dati tecnici

Codice articolo	181011770V1	181011770V15	181011770V2	18/1011770N15	181011770N2
EAN	7630141502137	7630141502144	7630141504704	7630141504728	7630141504735
Imballaggio					
Quantità per unità	25 kg/cf.				
Unità per bancale	40 unit/Pal.				
Granulometria	0-1 mm	0-1,5 mm	0-2 mm	0-1,5 mm	0-2 mm
Struttura d'intonaco	Abrasiono piena			R	
Consumo	ca. 1,8 kg/m ²	ca. 2 kg/m ²	ca. 2,2 kg/m ²	ca. 2 kg/m ²	ca. 2,4 kg/m ²
Aggiunta d'acqua	8-9 L/Sack				
Tempo di lavorazione	90-120 min				

Fixit 770

Intonaco di finitura a base di calce bianca, per interno

Codice articolo	181011770V0
EAN	7630141502120
Imballaggio	
Quantità per unità	25 kg/cf.
Unità per bancale	40 unit/Pal.
Granulometria	0-0,3 mm
Struttura d'intonaco	
Consumo	ca. 1,75 kg/m ²
Aggiunta d'acqua	8-9 L/Sack
Tempo di lavorazione	90-120 min

Materiale di base

- Sabbie silico calcaree
- Aeranti
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Calce bianca
- Cemento bianco

Lavorazione

Miscelare Fixit 770 con acqua pulita e applicare a mano. Per migliorare l'aderenza su sottofondi con debole assorbimento, aggiungere all'acqua d'impasto ca. 0,5 litro di Emulsione per finiture, intonaci e malte, per sacco.

Trattamento ulteriore

In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere l'intonaco fresco (ombreggiare, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle

Fixit 770

Intonaco di finitura a base di calce bianca, per interno

informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Prima dell'applicazione dell'intonaco di finitura, i pannelli da costruzione a secco e i lastre di gesso lisciare completamente la superficie o applicare uno strato di fondo preliminarmente Fixit 475 Strato di fondo per intonaci minerali. Su tutti gli altri supporti si consiglia di applicare preventivamente uno strato di fondo. Utilizzare frattazzi di plastica adatti per l'esecuzione di superfici a struttura striata. Per strutture di intonaco fine $\leq 1,0$ mm, il supporto deve essere di livello qualitativo Q3.

Essiccazione

Il tempo di presa di Fixit 770 dipende dalla temperatura e dall'umidità relativa dell'aria. Le basse temperature e l'umidità elevata dell'aria ritardano l'essiccazione. A una temperatura dell'aria e del supporto di +20°C e un'umidità relativa dell'aria del 65%, i lavori di verniciatura possono iniziare dopo circa 10 giorni. Fixit 770 deve essere verniciato solo dopo una carbonatazione sufficiente e completa.