



TYNKOLIT-U 340


Potinkinis gruntas

Paskirtis:

Paruošta naudojimui gruntavimo priemonė, pagrindo paruošimui prieš tinkuojant mineralinio, akrilinio, silikatinio, silikoninio, mozaikinio ir kt. tinkus. Pagerina tinko sukibimą su pagrindu, suvienodina pagrindo įgeriamumą, palengvina tinkavimo darbus, labai skvarbus. Galima tonuoti ir tokiu būdu suteikti pagrindui atitinkamą spalvą. Vidaus ir lauko darbams

Savybės:

- Pagerina tinko sukibimą
- Universalus
- Labai skvarbus
- Tinka naudoti prieš tinkuojant visų rūšių tinkais
- Atsparus vandeniui ir šalčiui

Naudojimas:**Techniniai duomenys:**

Prekės kodas	5907418014726	5907418018199
Pakuotės tipas		
Kiekis pakuotėje	7 kg/pak.	20 kg/pak.
Vienetai paletėje	80 vnt./pal.	33 vnt./pal.
Spalva	Baltas pigmentuojamas	
Sąnaudos	ca. 0,25 kg/m ²	
Darbo temperatūra	5 - 25 °C	

Kiti techniniai duomenys:

Spalva:
Džiūvimo laikas: apie 4 valandas (esant +20 °C)
pilnai po 24 valandų

Sudėtis:

- Polimerinė dispersija
- Kvarco užpildas
- Modifikuojantys priedai
- Pigmentai

Pagrindo paruošimas:

Šiltinimo sistemos armavimo sluoksnis: Papildomo gruntavimo nereikia
Kalkinis - cementinis tinkas: Jei absorbcija yra didelė, gruntuokite GRUNTOLIT-W 301
Cementinis tinkas: Papildomo gruntavimo nereikia
Gipsinis tinkas: Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301
Gipso kartono plokštės: Gruntuoti su GRUNTOLIT-K 311

Naudojimas:

Vidutinis džiūvimo laikas yra 24 valandos. Darbo metu ir džiūvant, jis turi būti apsaugotas nuo lietaus, saulės spindulių, vėjo ir šalčio.
Grybelių ar kitais mikroorganizmais pažeistus pagrindus reikia deaktyvuoti priemone SEPTOBUD 1008.
Esant ištrupėjimams ir nelygumams paviršius išlyginti remontiniu mišiniu SPACHTEL und REPARATURMÖRTEL 429. Remontinis mišinys turi gerai išdžiūti.
Stipriai įgeriantys paviršiai gruntuojami giluminiu gruntu Gruntolit-W 301.
Kad pagrindas nepersišviestų per tinką ir geriau su juo kibtų, apytiksliai 24 val. prieš tinkavimą gruntuojama potinkiniu gruntu TYNKOLIT-T 330 (natūraliai – baltas).
Prieš dengiant gruntavimo priemone, gruntavimui nenumatytus paviršius reikia uždengti. Produktas yra paruoštas naudoti. Neskieskite vandeniu. Prieš naudojimą gerai išmaišykite pakuotės turinį.
Gruntuoti teptuku, voleliu arba purkštuvu.



TYNKOLIT-U 340

Potinkinys gruntas

Naudojimo sąlygos:	Tinkavimo ir džiovimo metu aplinkos ir paviršiaus temperatūra turėtų būti ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C. Tinkuojamas paviršius turi būti sausas, lygus, švarus, tvirtas, nebirus bei vienalytis. Pagrindas turi būti nesuskilinėjęs, be druskų išnašų ir švarus: nuvalytos dulės, riebalai, dažų likučiai, pelėsis ir dumbliai ar samanės.
Sandėliavimas:	Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos sandarioje pakuotėje ir temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, atokiau nuo šilumos ir šalčio šaltinių.
Bendroji informacija:	Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.