

SCHEMA TECNICA

RÖFIX EVO Schiuma adesiva

Collante poliuretano monocomponente



Campi di applicazione

Per il fissaggio meccanico di pannelli isolanti in sistemi di isolamento termico. Per incollare il tassello di ancoraggio EVO e schiumare il canale adesivo nel sistema di fissaggio EVO. Classe di fuoco B1 secondo DIN 4102-1 e B-s1, d0 secondo EN 13501-1.


Caratteristiche

- Difficilmente infiammabile
- Ottima adesione
- Incomprimibile
- Esente da CFC, HCFC, HFC

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	2000953595
EAN	9003304512928
Imballaggio	
Quantità per unità	750 ml/cf.
Unità per bancale	12 pz./cartone
Colore	Arancione
Resa	ca. 39 L/cf.
Conduktività termica λ_D	ca. 0,035 W/mK
Massa volumica media	ca. 22 kg/m ³
Temperatura del supporto	0-30 °C

RÖFIX EVO Schiuma adesiva

Collante poliuretano monocomponente

Condizioni di lavorazione

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.

Trattamento preliminare del supporto

Le superfici di incollaggio devono essere pulite, prive di agenti distaccanti e portanti. Polvere, grasso, olio e parti sciolte devono essere rimossi.

Avvertenze di lavorazione

Utilizzare solo in ambienti ben ventilati. Indossare i guanti durante l'applicazione, poiché la schiuma fresca è altamente adesiva e può essere rimossa solo meccanicamente dopo l'indurimento.

Lavorazione

Agitare bene prima dell'uso.

La pistola a schiuma deve essere regolata con la ruota girevole posteriore in modo tale da garantire un flusso di materiale ottimale e non troppo alto.

A seconda delle condizioni atmosferiche, è importante inumidire preventivamente il canale adesivo.

Assicurarsi che l'intero tassello di ancoraggio EVO sia riempito di schiuma adesiva quando si schiuma il canale adesivo.

Per alti spessori di isolamento, la pistola a schiuma deve essere prolungata con un tubo in PVC per poter riempire tutto il canale adesivo dal basso.

Dopo il riempimento e l'indurimento (ca. 30 minuti), la schiuma adesiva EVO in eccesso può essere rimossa con un coltello da taglio o con uno strumento di levigatura.

Stoccaggio

Periodo di conservazione: min. 12 mesi.

Avvertenze legali e tecniche

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici. Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.