



KREISEL 607

Chit acrilic profesional

Domenii de utilizare:

Chit gata de utilizare conceput pentru finisarea nivelării pereților și tavanelor în interior. Este ideal pentru aplicarea cu o rolă: este distribuit uniform, nu stropește și este ușor de netezit. Este potrivit pentru netezirea prin procesare umedă, ceea ce permite lucrări de reparații rapide și fără praf. Acesta creează un strat perfect uniform pentru diferite tipuri de vopsele, tapet, finisaje decorative. Produsul poate fi, de asemenea, aplicat manual și prin pulverizare. Se utilizează pentru nivelarea de finisare a substraturilor din beton, beton celular, cărămidă, gips-carton, suprafețe cu tencuiei din ciment, ciment-calcar, precum și pentru chitirea plăcilor aglomerate, a plăcilor din fibre, OSB.

Proprietăți:

- Extra alb
- Ideal pentru aplicarea cu o rolă de tencuială
- Creează o suprafață perfect netedă pentru finisare
- Gata de utilizare
- Ușor de prelucrat
- Potrivit pentru aplicare manuală și prin pulverizare
- Potrivit pentru șlefuire manuală și mecanică
- Procesare umedă - lucrări de reparații fără praf
- Fără miros

Punere în operă:



Date tehnice:

Număr articol	4820117594669
Tip ambalaj	
Cantitate per unitate	16 kg/UM
Unități per palet	33 UM/Pal.
Densitate	ca. 1,7 kg/dm ³
Granulație	≤ 0,06 mm
Consum	ca. 1,7 kg/m ² /mm
Timp de uscare (la aprox. +20 °C)	continuarea lucrului ≈ în 2–6 ore, în funcție de grosimea stratului, uscare completă 12–24 ore, în funcție de grosimea stratului
Grosime strat	≤ 3 mm
Rezistența la smulgere (Beton)	≥ 0,3 Mpa
Rezistența la smulgere (Plăci de gipscarton)	≥ 0,15 Mpa
Temperatura suportului	5 - 25 °C

Compoziție:

- Lianți polimerici
- Filler (mineral)
- Amestecul poate fi utilizat și pentru realizarea altor elemente de construcție direct pe șantier, după așezarea prealabilă a armăturii corespunzătoare.
- Apă



KREISEL 607

Chit acrilic profesional

Suportul:	Suportul trebuie să fie pregătit în conformitate cu DSTU-N B A.3.1-23:2013 și DSTU-N B B.2.6-212:2016. Suprafața trebuie să fie rezistentă și uscată, lipsită de praf, grăsimi și alte substanțe care reduc aderența chitului la bază. Îndepărtați zonele lipsite de aderență și instabile ale substratului. Șlefuiți suprafețele lucioase. Dacă este necesar, reparați suprafețele folosind materiale KREISEL, după cum este necesar. Suprafețele acoperite cu mușgai sau mușchi trebuie tratate cu un agent antifungic, apoi curățate mecanic cu o perie sau un burete dur, apă sub presiune sau abur de apă fierbinte și acoperite din nou cu un agent antifungic.
Pregătire:	Produsul este gata de utilizare. Pentru aplicarea manuală, nu diluați cu apă sau nu amestecați cu alte materiale. Atunci când se aplică cu rola sau mecanic, se poate adăuga o cantitate mică de apă pentru a îmbunătăți consistența. La pulverizarea mecanică, se recomandă adăugarea a aproximativ 1 % apă (0,16 L de apă la 16 kg de produs finit). Amestecați bine conținutul ambalajului înainte de utilizare. Nu amestecați mortarul întărit cu apă sau material proaspăt.
Punere în operă:	După pregătirea suprafeței, aplicați stratul de nivelare în funcție de metoda aleasă: cu o rolă, o spatulă sau o mașină. Aplicarea cu o rolă: întindeți materialul uniform pe suprafață cu o rolă de chit, neteziți stratul aplicat cu o mistrie din oțel inoxidabil. Aplicarea cu o spatulă: Aplicați și neteziți chitul cu o spatulă din oțel inoxidabil, cu un strat de cel mult 3 mm. Dacă sunt necesare mai multe straturi, aplicați următorul strat după ce s-a întărit cel anterior. Aplicare mecanizată: Graco Mark 7 cu duza 533 poate fi utilizat pentru pulverizare. Pulverizați la o presiune de 190 bar. După ce stratul de acoperire s-a uscat complet, șlefuiți orice denivelare cu hârtie abrazivă sau grilă. În cazul Wet Finish (fără praf), începeți să neteziți chitul cu o răzătoare cu burete după ce stratul de chit s-a întărit pentru prima dată – după aproximativ 3 ore, la +20 °C și 55 % umiditate, acest timp putând fi redus în cazul unui substrat absorbant. Dacă este necesar, umeziți ușor suprafața cu apă curată imediat înainte de chituire. Imediat după utilizare, uneltele trebuie curățate cu apă.
Condiții punere în operă:	Temperatura de aplicare (aer, substraturi, materiale): +5 °C până la +25 °C, umiditatea relativă nu depășește 65 %.
Atenție specială:	Compusul de nivelare nu trebuie utilizat pe sticlă, materiale plastice sau suprafețe care sunt expuse la umiditate și deformare constantă. Evitați contactul cu pielea și contactul cu ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă curată și solicitați sfatul medicului. În caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun. În caz de iritație, solicitați sfatul medicului. Toate datele tehnice sunt furnizate la o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă de 65 ± 5 %, timpul de uscare poate varia în alte condiții. Aruncați reziduurile uscate și recipientele goale ca deșeuri din construcții.
Depozitare:	18 luni de la data fabricației, depozitat într-un loc uscat, la temperaturi cuprinse între +5 °C și +30 °C, în ambalajul original. Nu permiteți înghețul, precum și expunerea la lumina directă a soarelui, încălzitoarelor în timpul transportului și depozitării produsului.



KREISEL 607

Chit acrilic profesional

Informații generale:

Producătorul garantează conformitatea mortarului KREISEL KREISEL 607 cu caracteristicile tehnice specificate numai dacă sunt respectate regulile de transport, depozitare și instrucțiunile de utilizare prezentate în această descriere. Producătorul nu este răspunzător în cazul utilizării necorespunzătoare a produsului sau al utilizării cu încălcarea instrucțiunilor de utilizare.

Prezenta descriere tehnică înlocuiește și anulează edițiile anterioare. Datele furnizate se bazează pe condiții climatice standard (+20 °C/65 % RH). Acestea pot varia în funcție de factorii de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substrat.

Datele sunt prelucrate cu atenție și cu bună credință, dar nu se oferă nicio garanție pentru acuratețea sau exhaustivitatea acestora și nu se asumă nicio răspundere pentru deciziile viitoare ale utilizatorilor.

Aceste date nu dau naștere în sine la relații juridice sau alte obligații suplimentare.

Aceste date nu exonerează clientul de obligația de a verifica dacă produsul este adecvat pentru utilizarea prevăzută.

Produsele noastre, precum și toate materiile prime utilizate la fabricarea lor, sunt supuse unei monitorizări constante pentru a asigura o calitate constantă.

Dacă aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați asistentul de vânzări sau retailerul specializat.

Cele mai recente instrucțiuni tehnice, fișe tehnice de siguranță și alte documente sunt disponibile pe site-ul nostru la www.kreisel.ua.