



ROFIX Polymer

Višenamjenska masa za brtvljenje i lijepljenje

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.


Područja primjene:


Hidroizolacijska masa i ljepilo za različite materijale u cijelom kućanstvu. Odlično prianja na brojnim podlogama, posebno na limu (npr. aluminijskom, bakrenom ili pocinčanom), emajliranim podlogama, drvu, betonu, keramici, kamenu, žbuci, bitumenu, mekim pločama od drvenih vlakana i različitim umjetnim materijalima. Lijepljenje kuteva izolacijskih ploča kod velikih debljina izolacije (npr. EPS, pluto, PIR, itd.). Za lijepljene spojeve koji nisu kruti i za neupijajuće površine gdje je potrebno trenutno prianjanje na mokro (npr. lijepljenje letvica za podnožje na izolacijskim fasadama, na unutarnjim zidovima, na plastične profile kao npr. završne letvice na stropovima ili metalne profile npr. zaštitni kutnik od plemenitog čelika itd.). Materijal se može upotrijebiti na vanjskim podlogama za lijepljenje pločica na podnožju. Pritom treba obratiti pozornost da podloga bude suha i da do potpunog isušivanja materijal ne smije doći u kontakt sa vodom (npr. kiša). Za smanjivanje naknadnog širenja EPS i PIR fasadnih izolacijskih ploča kod lijepljenja PU pjenom.

Svojstva:

- Trajna hidroizolacija otporna na vremenske uvjete.
- Trajno elastičan
- Brzo početno prianjanje
- Upotrebljivo na mineralnim i organskim podlogama
- Upotrebljivo i za drvene podloge
- Dozvoljeno za prirodni kamen i mramor
- UV- otporno

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148290
Vrsta pakiranja	
Jedinica po paleti	20 Jed/kut. (AT)
Količina u jednom pakiranju	290 ml/jed.
Boja	bijela
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o vrsti podloge i tehnici ugradnje.
Ukupna dozvoljena deformabilnost fuge	25 %
Temperatura podloge	> 5 - < 30 °C
Reakcija na požar	E (EN13501-1)

Sastav:

- Hibridni polimer

Uvjeti obrade:

Za vrijeme izvođenja radova i u fazi sušenja temperatura okoline kao i temperatura podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga:

Podloga mora biti suha, bez prašine, nesmrznuta, upojna, ravna, dovoljno ogrubljena i nosiva, bez iscjetavanja i razdjelnih sredstava koja stvaraju film kao što je oplatno ulje i sl. Podloga smije biti vlažna, ali ne smije biti mokra. Dozvoljene su samo ravne podloge.



RÖFIX Polymer

Višenamjenska masa za brtvljenje i lijepljenje

Ugradnja:	Pištoljem za nanošenje proizvod nanijeti na površinu koja se lijepi. Element koji želimo zalijepiti pritisnuti direktno na nosivu podlogu. Potreban je poštolj za kartuše.
Upozorenja:	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
Upute za ugradnju:	Vrijeme stvaranja kožice je oko ca 10 min. Potpuno stvrdnjavanje kod debljine od ca 2 mm/danu (normalna klima 23/50). Kod lijepljenja izolacijskih materijala s porama ili vlaknima (kao npr. pluto na pluto, mineralna vuna na mineralnu vunu) preporučuje se nanos ljepila s obje strane (2x tanko). Niske temperature kao i visoka vlažnost zraka produžuju vrijeme sušenja. Veće debljine nanosa sprječavaju sušenje i time funkcionalnost proizvoda. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti.
Skladištenje:	Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.
Opće napomene:	Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnicama.