


SCHEMA TECNICA

EPS 030 Pannelli d'isolazione grigio 18

Pannelli in polistirolo espanso



Campi di applicazione

Parte del sistema FIXITerm.eps. Per un isolamento termico razionale e compatto delle facciate in edifici nuovi e vecchi. Il pannello per mazzette in EPS Lambda viene utilizzato principalmente per intradossi, come pannello di compensazione e per ristrutturazioni con spessori di isolamento fino a 100 mm.

Caratteristiche

- Pregiata isolazione termica
- Spessori disponibili 10 a 100 mm

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	1810032010	1810032020	1810032030	1810032040	1810032060
Imballaggio					
Quantità per unità	25 m ² /cf.	12,5 m ² /cf.	8 m ² /cf.	6 m ² /cf.	4 m ² /cf.
Unità per bancale	50 pz./cf	25 pz./cf	16 pz./cf	12 pz./cf	8 pz./cf
Lunghezza	100 cm				
Larghezza	50 cm				
Spessore isolante	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	60 mm
Massa volumica media	18 kg/m ³				
Codice articolo	1810032080		1810032100		
Imballaggio					
Quantità per unità	3 m ² /cf.		2,5 m ² /cf.		
Unità per bancale	6 pz./cf		5 pz./cf		
Lunghezza	100 cm				
Larghezza	50 cm				

EPS 030 Pannelli d'isolazione grigio 18

Pannelli in polistirolo espanso

Codice articolo	1810032080	1810032100
Spessore isolante	80 mm	100 mm
Massa volumica media	18 kg/m ³	

Lavorazione

La colla viene applicata a mano o con una macchina in strisce sui bordi e una traversa centrale sul pannello. I pannelli sono posati in superficie e negli angoli in modo sfalsato e devono essere accostati saldamente. Fixit raccomanda di annegare i tasselli. Prima di applicare l'intonaco, i giunti aperti dei pannelli devono essere chiusi con cunei di schiuma rigida XPS o EPS (35 kg/m³) e la superficie deve essere levigata. Come intonaco di fondo con inserimento di rete d'armatura Fixit 7x7, applicare uno spessore di 4 a 5 mm di Fixit 433 Intonaco Combi leggero, Fixit 435 Intonaco di fondo Combi leggero EPS o Fixit 439 Colla per posa e rasatura con rete, Uni leggera. Altri intonaci di fondo con inserimento di rete d'armatura: Spatola Multiflex 588 (sintetico) e Fixit 446 evo Intonaco di fondo per sistema senza biocida.

Trattamento ulteriore

Le superfici non ancora intonacate devono essere protette dalla luce solare diretta e non devono essere esposte alle intemperie per lunghi periodi di tempo.

Stoccaggio

In locali asciutti, riparati dai raggi solari, possono essere conservati senza scadenza.

Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le rispettive schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata», il manuale «FIXITherm Sistema di isolamento termico esterno SITE» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Le schede tecniche in vigore e le raccomandazioni per l'applicazione di collanti, intonaci e rivestimenti e le informazioni tecniche «FIXITherm Sistema di isolamento termico esterno SITE» devono essere osservate.