

TEHNIČKI LIST

RÖFIX AJ 450

Sanitarni silikon Neutral

Područja primjene

Trajno elastično, neutralno brtvilo, s izvrsnim prijanjanjem na sve građevinske materijale (keramiku, staklo, različite vrste plastike, aluminij, beton, ciglu, drvo, čelik, pjenasti beton, gips ploče, klinker, metal, porculan, stiropor, emajl...). Prikladno za unutarnju i vanjsku uporabu. Posebno pogodno za vlažne prostorije poput kupaoonica, podruma, kuhinja. U kupaonici i kuhinji za brtvljenje spojeva između različitih materijala, kod okvira prozora i vrata, između prozorskih klupčica i zida, kutija za rolete, kod krovnih prozora. Izvrsna otpornost na stvaranje plijesni, odlična otpornost na sapune, sredstva za čišćenje, vremenske utjecaje i starenje. UV-otporno. Ne širi se u vertikalnim spojevima.



Svojstva

- Dugotrajno otporan na plijesan zbog posebnog dodatka
- Ne klizi u vertikalnim spojevima
- Odlična prionjivost
- Ne prijanja na neke plastike kao što su polietilen, PTFE i bitumen
- Izuzetne mehaničke karakteristike
- Podnosi 25% dilatacije
- Odlična otpornost na vremenske utjecaje, starenje i UV zračenje
- Otporan na sapune i deterdžente
- Ne uzrokuje koroziju
- Nije moguće prebojiti

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000569261	2000569262	2000569295	2000569263	2000958355
EAN	9003304321278	9003304321285	9003304407583	9003304321292	9003304535330
Pakiranje					
Količina po jedinici pakiranja	280 ml/jed				
Jedinica po paleti	12 Jed/kut				
Boja	bijela	bež	bahamabež	karamel	crna
Toplinska otpornost	-40 °C 180 °C				
Temperatura podloge	5-40 °C				
Šifra artikla	2000569264	2000569265	2000569266	2000569267	2000958763
EAN	9003304321308	9003304321315	9003304321322	9003304321353	9003304536504
Pakiranje					

RÖFIX AJ 450

Sanitarni silikon Neutral

Šifra artikla	2000569264	2000569265	2000569266	2000569267	2000958763
Količina po jedinici pakiranja	280 ml/jed				
Jedinica po paleti	12 Jed/kut				
Boja	srebrnosiva	manhattan	siva	transparentna	grafitna
Toplinska otpornost	-40 °C 180 °C				
Temperatura podloge	5-40 °C				

Šifra artikla	2000569188				
EAN	9003304483242				
Pakiranje					
Količina po jedinici pakiranja	280 ml/jed				
Jedinica po paleti	12 Jed/kut				
Boja	jasmin				
Toplinska otpornost	-40 °C 180 °C				
Temperatura podloge	5-40 °C				

Sastav

- Vezivo od silikonske smole

Podloga

Podloga mora biti očišćena od dijelova koji smanjuju prionjivost.

Priprema podloge

Hrđa i nenosivi premazi utječu na prionjivost te se moraju ukloniti. Nezaštićene metale potrebno je obraditi odgovarajućom zaštitom od korozije.

Upute za ugradnju

Za vrijeme sušenja štititi od kiše i izloženosti mrazu.

Ugradnja

Odrezati dio kartuše iznad navoja. Navrnuti nastavak za istiskivanje te ga odrezati ovisno o željenoj širini nanošenja. Umetnuti u ručni ili tlačni pištolj i sa konstantnim tlakom istiskivati sadržaj. Ukoliko je potrebno, masu za brtvljenje, u vremenu obrade, prije stvaranja kože, navlažiti vodom i zagladiti alatom za zaglađivanje fuga. Zaglađivanje brtvila pomoću odgovarajućeg alata uz korištenje sredstva za zaglađivanje (sredstvo za pranje posuđa). Zaglađivanje se mora izvesti prije stvaranja kože na površini brtvila. Samoljepljivu traku ukloniti prije nego se materijal počne stvrdnjavati tj. stvarati kožicu. Stvaranje kože počinje nakon cca 7 minuta

Skladištenje

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Skladištenje minimalno 18 mjeseci.

RÖFIX AJ 450

Sanitarni silikon Neutral

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.