



Fixit 284

CalceClima® Ambiente



Impiego: Fixit 284 è un intonaco ecologico a base di calce per interni. I supporti adatti sono mattoni, pietra naturale, la muratura in pietra di cava e il calcestruzzo grezzo. I supporti fortemente o irregolarmente assorbenti devono essere preparati con Fixit 281 CalceClima. Ideale come fondo per pitture a calce o ai silicati. Su calcestruzzo liscio, applicare prima Fixit 450 Colla di costruzione, secca a base cemento nello spessore della granulometria e poi irruvidire orizzontalmente con una scopa.

Caratteristiche:

- Può essere utilizzato con la macchina per un risanamento economico
- Senza cemento e quindi adatto a chi soffre di allergie
- Ineccepibile in materia di edilizia residenziale biologicamente sana
- Certificato A+ (VOC e formaldeide)

Lavorazione:



Dati tecnici		
Cod. art.	181011284	181022284
Imballaggio		
Unità per bancale	42 unit/Pal.	
Quantità per unità	25 kg/cf.	1'000 kg/cf.
Granulometria	0 - 1,4 mm	
Aggiunta d'acqua	6,5 l/sacco	
Consumo	13,5 kg/m ² /cm	
Tempo di lavorazione	20 - 30 min	
Spessore	min. 10 mm	
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	1'550 kg/m ³	
Resistenza alla compressione (28 d)	≤ 1,5 N/mm ²	
Resistenza alla flessione (28 d)	≤ 1 N/mm ²	
Permeabilità al vapore μ	8-12	

Composizione:

- Leganti: calce idraulica naturale, calce idratata bianca
- Aggregati: sabbia calcarea frantumata, granulometria 0-1,4 mm
- Additivi: sostanze igroscopiche, regolatori di presa, aggrappanti, aeranti, fibre di vetro

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Fixit 284 può essere applicato sul supporto preparato a mano o con macchine intonacatrici convenzionali. Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere e gelo, sufficientemente assorbente e portante. Non adatto come intonaco manuale per grandi superfici (tempo di lavorazione max. 30 minuti). Evitare interruzioni prolungate del lavoro quando si applica a macchina. Non lasciare il materiale nel tubo per più di 15 minuti.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli è necessario adottare idonei provvedimenti per proteggere il rivestimento ancora fresco (ombreggiatura, protezione contro la pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.



Fixit 284

CalceClima® Ambiente

Certificati:

Osservazioni particolari: Non deve essere applicato a temperature dell'aria esterna o della superficie inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C.
Proteggere dal gelo per almeno 3 giorni durante l'applicazione e l'indurimento del materiale.
Fixit 284 non è adatto come supporto per la posa di piastrelle.

Disposizioni generali: La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.