



Creteo® Inject 995

Инжекционен разтвор

Правни и технически указания: При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Области на приложение: Като инжекционен разтвор за замонолитване на слаби или предварително напрегнати анкери, пилоти или микроколони.
Подходящ за запълване на кухини и пукнатини.
Специални добавки могат да се влагат само с разрешение от производителя.

Свойства:

- Способност за набъбване
- Водоплътност
- Висока якост на натиск
- Незначително свиване
- Тиксотропен

Начин на обработка:



Технически данни		
SAP-Art. Nr.:	2000569493	118716
ERGO	20491	18716
Вид опаковка (ОП)		
Единици на пале	42 Опак./палет	
Разфасовка	25 Kg/опак	1.000 Kg/опак
Зърнометрия	0 - 0,5 mm	
Добив в литри	ок. 15 l/опак.	ок. 600 l/опак.
Добив/покривност	ок. 15 l/опак.	ок. 600 l/опак.
Указание за разходните норми	Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и от техниката на обработка.	
Необходимо количество вода	ок. 5,5 l/опак.	ок. 220 l/опак.
Специфичен топлинен капацитет	ок. 1 kJ/kg K	
Якост на натиск (7 d)	≥ 30 MPa	
Якост на натиск (28 d)	≥ 40 MPa	
Консистенция на пресен разтвор	> 140 mm	

Основа на материала:

- Цимент
- Пресяти пясъци
- Минерални пълнители
- Добавки за подобряване на обработваемостта

Условия по време на обработка: По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5 °C.

Приготвяне: Една торба се смесва със зададеното количество чиста вода с помощта на подходяща машина или бъркалка до получаването на хомогенна, без бучки смес за изпомпване. За изпомпване и инжектиране могат да се използват всички шнекове с по-бърз ход и бутални помпи, които съответстват на изискванията по проект.

Съвети за безопасност: Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.



Creteo®Inject 995

Инжекционен разтвор

Указания за обработка:	Продуктите CreteoInject могат да се полагат и от високо поради тиксотропната си консистенция.
Съхранение:	На сухо място, върху дървени скари. Срок на годност: min. 6 месеца Съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при +20 °С, 65 % относ. влажност.
Общи указания:	<p>С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.</p> <p>Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение.</p> <p>Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество.</p> <p>Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти.</p> <p>Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител.</p>