

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Creteo®Inject 995

Инжекционен разтвор



Области на приложение

Като инжекционен разтвор за замонолитване на слаби или предварително напрегнати анкери, пилоти или микроколони. Подходящ за запълване на кухини и пукнатини. Специални добавки могат да се влагат само с разрешение от производителя.

Свойства

- Способност за набъбване
- Водоплътност
- Висока якост на натиск
- Незначително свиване
- Тиксотропен

Начин на обработка



Технически характеристики

Артикулен номер	2000569493	118716
EAN	9003304204915	9003304187164
Опаковка		
Разфасовка	25 Kg/опак	1000 Kg/опак
Единици на пале	48 Опак./палет	
Зърнометрия	0-0,5 mm	
Указание за разходните норми	Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и от техниката на обработка.	
Добив/покривност	ок. 15 L/опак.	ок. 600 L/опак.
Добив в литри	15 L/опак.	600 L/опак.
Необходимо количество вода	ок. 5,5 L/опак.	ок. 220 L/опак.
Якост на натиск	$\geq 30 \text{ MPa (7 d)}$ $\geq 40 \text{ MPa (28 d)}$	
Специфичен топлинен капацитет	ок. 1 kJ/kg K	

Creteo®Inject 995

Инжекционен разтвор

Основа на материала

- Пресяти пясъци
- Минерални добавки
- Цимент
- Добавки за подобряване на обработваемостта

Условия по време на обработка

По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5 °C.

Приготвяне

Една торба се смесва със зададеното количество чиста вода с помощта на подходяща машина или бъркалка до получаването на хомогенна, без бучки смес за изпомпване. За изпомпване и инжектиране могат да се използват всички шнекове с по-бърз ход и бутални помпи, които съответстват на изискванията по проект.

Указания за обработка

Продуктите CreteoInject могат да се полагат и от високо поради тиксотропната си консистенция. Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

Съхранение

На сухо място, върху дървени скари.
Срок на годност: 6 месеца от датата на производство (виж печата на опаковката). Съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при 20°C, 65% относ. влажност.

Правни и технически указания

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Общи указания

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за нейната пълнота и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение. Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество. Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти. Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител. Всички технически данни, посочени в тази продуктова спецификация, са определени в лабораторни условия.