



AQUA DUO 822

Omadused:

- Veekindel
- Külmakindel
- UV-kiirguse kindel

Töötlemine:**Tehnilised andmed:**

Art.	425707	425706	425708
Pakendi tüüp			
Kogus ühiku kohta	10,7 kg/EH	16 kg/EH	32 kg/EH
Ühikud kaubaalusel	24 EH/Pal.	24 EH/Pal.	20 EH/Pal.
Värv	Hall		
Tarbimine	1,5 kg/m ² /mm		
Töötlemisaeg	max. 60 min		
Kihi paksus	2 - 4 mm		
Lahustuva kroom VI sisaldus	≤ 0,0002 %		
Järgmine kattekihtide paigaldamine	24 Stunden		
Laetav	3 Tage		
Haardumine koos (Beton)	≥ 0,5 MPa		
Haardumine koos (Beton)	≥ 0,5 MPa		
Haardumine koos (Beton)	≥ 0,5 MPa		
Valmis segu kasutuskõlblikkuse aeg	≥ 60 min		

Materiaalne alus:

- Mineraalsed täiteained
- Portlandsement

Aluspinna ettevalmistamine:

Betoon, raudbetoon: Niisutage veega või kõrge imavuse korral kruntige GRUNTOLIT-W 301-ga.
Tsementkrohv: Niisutage veega või kõrge imavuse korral kruntige GRUNTOLIT-W 301-ga.
Lubitsementkrohv: Kruntida GRUNTOLIT-W 301
Niisutage veega või kõrge imavuse korral kruntige GRUNTOLIT-W 301-ga.
Poorbetooni elemendid: Kruntida GRUNTOLIT-W 301
Kruntida GRUNTOLIT-W 301
Kipsplaat: Kruntida GRUNTOLIT-SG 302-ga

Ladustamine:

Kuni 12 kuud alates valmistamise kuupäevast, õhukindlalt suletud pakendis temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, lastele kättesaamatus kohas, kaitstuna otsese päikesevalguse eest, eemal soojusallikatest ja lahtisest leegist. Seda saab transportida mis tahes transpordivahendiga, temperatuuril mitte alla +5 °C. AGS reeglid sellele ei kehti.

Üldine teave:

Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise meetodika esitamisel tugineme katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitusel, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha. Kõik tehnilised andmed on esitatud temperatuuril 20 °C. Need temperatuurid on seotud õhu, aluspinna ja kasutatava materjaliga.