






Fixit 435

Intonaco di fondo Combi leggero EPS

Impiego:	<p>Fixit 435 è indicato per la posa dei pannelli d'isolazione termica in polistirolo o PIR, come pure per l'esecuzione dell'intonaco di rasatura con l'inserimento della rete d'armatura 7x7.</p> <p>Incollare Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.</p> <p>Rasatura I pannelli isolanti vanno incollati a regola d'arte, a giunti strettamente accostati. I pannelli in EPS vanno inoltre levigati e spolverati.</p>
Caratteristiche:	<ul style="list-style-type: none"> • Per incollare e la rasatura con rete d'armatura • Minerale • Certificato ECO
Lavorazione:	
Composizione:	<ul style="list-style-type: none"> • Leganti: cemento • Aggregati: sabbie a base calce di granulometria 0 – 1,0 mm • Additivi: agenti di ritenzione dell'acqua, agenti d'aderenza, idrofuganti
Generalità:	<p>Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.</p>
Lavorazione:	<p>Miscelare una prima volta con impastatore o un miscelatore. Per consentire agli additivi per l'aderenza di sviluppare la loro efficacia, lasciar riposare la malta per almeno 5 minuti prima di miscelare nuovamente il prodotto.</p> <p>Incollare Applicare strisce sui bordi e bioccoli centrali. La superficie di contatto del rivestimento deve essere pari almeno al 40%.</p> <p>Rasatura Le reti d'armatura a maglie strette devono essere inserite completamente nell'intonaco di fondo e i giunti devono essere sormontati almeno per 10 cm. Prima dell'indurimento, irruvidire la superficie del prodotto con una scopa.</p>
Trattamento ulteriore:	<p>In caso di condizioni meteorologiche estreme sono necessarie delle misure di protezione dell'intonaco combinato fresco (ombreggiatura, umidificazione, protezione contro la pioggia battente, ecc.).</p>
Stoccaggio:	<p>Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.</p>
Certificati:	
Ulteriori indicazioni:	
Osservazioni particolari:	<p>Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Non sollecitare meccanicamente i pannelli incollati se non dopo 3 giorni dall'applicazione.</p>



Fixit 435

Intonaco di fondo Combi leggero EPS

Disposizioni generali:

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.