

TEHNIČNI LIST

RÖFIX 225

Gladilni omet, notranji (mavčna izravnalna masa)



Področja uporabe

Izravnalna masa za osnovne omete, gradbene plošče in grobe betonske površine.

Izvedba



Tehnični podatki

Koda artikla	2000569209
EAN	9003304101207
Embalaža	
Količina na paleto	25 kg/EN
Enota na paleto	60 EN/p
Zrnnavost	0-0,1 mm
Poraba	pribl. 1 kg/m ² /mm
Opozorilo za porabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike. Pri prvem nanosu in pri velikih površinah naredimo vzorčne površine.
Izkoristek	pribl. 25 L/EN
Izkoristek v litrih	25 L/EN
Potrebna količina vode po enoti pakiranja	pribl. 14,2 L/EN
Difuzija vodne pare	pribl. 10
Tlačna trdnost	2 MPa (28 d) EN 1015-11
Čas sušenja	40 min
Zahtevana skupina	do uklj. W2 B 3346
Minimalna debelina ometa	1 mm
Maltna skupina	B1/50/2 EN 13279-1
pH vrednost	10
Specifična gostota suhe malte	pribl. 800 kg/m ³
Temperatura podlage	5-30 °C
Napotki za pakiranje	V papirnatih vrečah, zaščitениh pred vlago.

RÖFIX 225

Gladilni omet, notranji (mavčna izravnalna masa)

Osnova materiala

- Izbrani mavci
- Zračno apno
- Na mineralni osnovi
- Delež organskih sestavin < 5%
- Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali preseči +30 °C.

Med obdelovanjem in strjevanjem materiala, vsaj prvih 7 dni po vgradnji zaščitimo sveže delovne površine pred zmrzaljo.

Podlaga

Podlaga mora biti suha, brez prahu, nezmrzljena, vpojna, ravna, ustrezno groba in nosilna ter brez cvetenja in ločilnih sredstev – opaznega olja ipd. Kontrolo podlage je treba izvesti po standardu ÖNORM B3346 oziroma DIN 18350 oziroma SIA V242. Odstranimo sredstva ki ustvarjajo, površinske filme (vosak, olje itd.). Navodila za porabo veljajo za standardno izdelani zid ob predpostavki, da so fuge zaprte. Odprte zidne fuge/vrzeli in poškodovane dele zidu predhodno zapolnimo z ustreznim materialom. Mavčno-cementni ometi morajo biti najprej končno sprijeti, suhi in trdi.

Priprava podlage

Močno ali različno vpojne podlage predhodno obdelamo z nevtralizacijskim premazom RÖFIX, ki deluje kot zaščitni premaz za preprečevanje prehitrega sušenja ometa (čas sušenja 12 do 24 ur).

Priprava materiala

Pri ročni izdelavi zmešamo eno vrečo s potrebno količino čiste vode in mešamo z ustreznim mešalnikom, do homogene mase brez grudvic, nato nanesemo z letvijo ali gladilko in gladimo.

Navodilo za uporabo

Med strjevanjem – še posebno pri uporabi grelnih naprav – moramo poskrbeti za dobre pogoje sušenja in strjevanja (npr. z občasnim prezračevanjem). Neposredno segrevanje ometa ni dovoljeno. Barvanje ali polaganje tapet je dovoljeno šele po popolni strditvi proizvoda (pribl. 4 tedne). Omete, ki vsebujejo mavec, načeloma nanašamo enoplastno. Pri sušenju poskrbimo za zadostno prezračevanje. Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim.

Izvedba

Mavčne omete lahko zgladimo že v času obdelave. Z jekleno gladilko dosežemo enakomernejši nanos kot s plastično gladilko. Pred nanašanjem naslednjega sloja preverimo, ali se je podlaga popolnoma presušila. Ometi, ki vsebujejo mavec so neprimerni kot podlaga za omete in barve na osnovi vodnega stekla oziroma na silikatni osnovi. Ni primerna za polaganje stenskih keramičnih ploščic. Površine, ki jih bomo obložili s ploščicami, ne smejo biti zglajene niti zaribane (upoštevati ÖNORM B 2207).

Skladiščenje

Hraniti na suhem, na lesenih paletah.
Rok uporabe: 6 mesecev.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnem znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo

RÖFIX 225

Gladilni omet, notranji (mavčna izravnalna masa)

pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo.

Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.