

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Fixit Multipor® 042

Mineraldämmplatte für die Wandinnendämmung



Anwendungsbereiche

Systemgeprüfte, diffusionsoffene Wärmedämmplatte für Tiefgaragen- und Kellerdecken sowie für Innenwanddämmungen von Aussenwänden. Geeignet für Alt- und Neubauten mit massiven, bewegungsarmen Unterkonstruktionen (trockener Beton, Ziegel).

Eigenschaften

- Dämmwert, 0.042 W/mK
- Nicht brennbar
- Hoch wasserdampfdurchlässig
- Rein mineralisch
- Formstabil
- Lieferdicken 50 bis 200 mm

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000154687	2000147136	2000146849	2000147137	2000147138
Verpackung					
Menge pro Einheit	33,7 m²/EH	28,08 m²/EH	21,06 m²/EH	16,85 m²/EH	14,04 m²/EH
Einheit pro Palette	144 EH/Pal.	120 EH/Pal.	90 EH/Pal.	72 EH/Pal.	60 EH/Pal.
Länge	60 cm				
Breite	39 cm				
Dämmdicke	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
Brandverhalten	A1				
Kapillare Wasseraufnahme	< 6 kg/m²*min0,5				
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	2				
Wärmeleitfähigkeit	0,042 W/mK				
Rohdichte	90 kg/m³				

Fixit Multipor® 042

Mineraldämmplatte für die Wandinnendämmung

Artikelnummer	2000147139	2000147140	2000147141	2000147142
Verpackung				
Menge pro Einheit	11,23 m²/EH	9,83 m²/EH	8,42 m²/EH	
Einheit pro Palette	48 EH/Pal.	42 EH/Pal.	36 EH/Pal.	
Länge	60 cm			
Breite	39 cm			
Dämmdicke	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm
Brandverhalten	A1			
Kapillare Wasseraufnahme	< 6 kg/m²*min0,5			
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	2			
Wärmeleitfähigkeit	0,042 W/mK			
Rohdichte	90 kg/m³			

Verarbeitung

Die Fixit Multipor® 042 Platten werden vollflächig mit Fixit 428 Combimörtel Minopor® innen verklebt. Als Grundputz mit Einbettung vom Fixit Armierungsgewebe feinmaschig wird Fixit 428 5 mm dick aufgetragen. Dämmplatten können leicht nachbearbeitet werden, z.B. durch Schleifen. Abgebrochene Kanten und Löcher mit Fixit 429 Verfüllmörtel Minopor® ausspachteln.

Lagerung

Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Zertifikate



Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, insbesondere das Merkblatt «Innenwärmedämmung», die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.

Fixit Multipor® 042

Mineraldämmplatte für die Wandinnendämmung

Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Nur palettenweise lieferbar. Keine Rücknahme von einzelnen Paketen!