



## Fixit Multipor® 042

Mineraldämmplatte für die Wandinnendämmung

**Anwendung:** Systemgeprüfte, diffusionsoffene Wärmedämmplatte für Tiefgaragen- und Kellerdecken sowie für Innenwanddämmungen von Aussenwänden.  
Geeignet für Alt- und Neubauten mit massiven, bewegungsarmen Unterkonstruktionen (trockener Beton, Ziegel).

**Eigenschaften:** • Lieferdicken 50 bis 200 mm

**Verarbeitung:**



Technische Daten:					
Art.-Nr.	2000154687	2000147136	2000146849	2000147137	2000147138
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	144 Stk./Pal.	120 Stk./Pal.	90 Stk./Pal.	72 Stk./Pal.	60 Stk./Pal.
Menge pro Einheit	33,7 m <sup>2</sup> /EH	28,08 m <sup>2</sup> /EH	21,06 m <sup>2</sup> /EH	16,85 m <sup>2</sup> /EH	14,04 m <sup>2</sup> /EH
Dämmdicke	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
Länge	60 cm				
Breite	39 cm				
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,042 W/mK				
Wasserdampfdiffusion $\mu$	2				
Wasseraufnahme (EN 1015-18)	< 6 kg/m <sup>2</sup>				
Rohdichte	Ø 90 kg/m <sup>3</sup>				
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse A1				

Art.-Nr.	2000147139	2000147140	2000147141	2000147142
Verpackungsart				
Einheit pro Palette	48 Stk./Pal.	42 Stk./Pal.	36 Stk./Pal.	36 Stk./Pal.
Menge pro Einheit	11,23 m <sup>2</sup> /EH	9,83 m <sup>2</sup> /EH	8,42 m <sup>2</sup> /EH	8,42 m <sup>2</sup> /EH
Dämmdicke	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm
Länge	60 cm			
Breite	39 cm			
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,042 W/mK			
Wasserdampfdiffusion $\mu$	2			
Wasseraufnahme (EN 1015-18)	< 6 kg/m <sup>2</sup>			
Rohdichte	Ø 90 kg/m <sup>3</sup>			
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse A1			


**Zusammensetzung:** • Calciumsilikat-Dämmstoff aus mineralischen Rohstoffen (Quarzmehl, Kalkhydrat, Zement).  
Beidseitige silikatische, transparente Grundierung.

**Grundlagen:** Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, insbesondere das Merkblatt «Innenwärmedämmung», die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.



## Fixit Multipor® 042

Mineraldämmplatte für die Wandinnendämmung

<b>Verarbeitung:</b>	Die Fixit Multipor® 042 Platten werden vollflächig mit Fixit 428 Combimörtel Minopor® innen verklebt. Als Grundputz mit Einbettung vom Fixit Armierungsgewebe feinmaschig wird Fixit 428 5 mm dick aufgetragen. Dämmplatten können leicht nachbearbeitet werden, z.B. durch Schleifen. Abgebrochene Kanten und Löcher mit Fixit 429 Verfüllmörtel Minopor® ausspachteln.
<b>Lagerung:</b>	Mindestens 12 Monate lagerfähig.
<b>Zertifikate:</b>	
<b>Besondere Hinweise:</b>	Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Nur palettenweise lieferbar. Keine Rücknahme von einzelnen Paketen!
<b>Allgemeine Bestimmungen:</b>	Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.