

SCHEMA TECNICA

Fixit 581

Malta di rivestimento 0-3 mm



Campi di applicazione

Fixit 581 è particolarmente indicato per il rivestimento di superfici in beton quali pavimenti di autorimesse o cantine, così come l'esecuzione di piccole zoccolature, ecc. Per migliorare l'aderenza, inumidire il supporto con una miscela composta da Fixit 581 e emulsione per intonaci e malte (proporzione 6 a 1 acqua di impasto e emulsione per intonaci e malte). La miscela della malta di rivestimento in consistenza terra umida, viene in seguito applicata fresco su fresco sul supporto preparato precedentemente.

Caratteristiche

- Di facile applicazione
- Miscela omogenea
- Polivalente
- Può essere lavorato a mano o a macchina

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	181011581
EAN	7630141502366
Imballaggio	
Quantità per unità	25 kg/cf.
Unità per bancale	40 unit/Pal.
Granulometria	0-3 mm
Resa	ca. 13 L/cf.
Aggiunta d'acqua	2,8-3,2 L/Sack
Resistenza alla compressione	≥ 20 N/mm ² (28 d)
Spessore di applicazione min.	25 mm
Massa volumica a secco	ca. 1950 kg/m ³
Tempo di lavorazione	90-120 min

Fixit 581

Malta di rivestimento 0-3 mm

Materiale di base

- Sabbia di cava, lavata e selezionata
- Cementi

Lavorazione

Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente. Mescolare Fixit 581 con acqua pulita, a mano o con impastatrice continua per ottenere una consistenza a terra umida. Leggere variazioni dovute alla quantità dell'acqua di impasto sono tollerate. La malta di rivestimento viene applicata senza pressione sul sottofondo, in seguito compattare con una dama per cemento e lisciare con staggia. Talocciare la superficie a mano o a macchina. Inizialmente inumidire la superficie con acqua.

Considerazioni su pericoli

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione e i dati tecnici di questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).