

SCHEMA TECNICA

Fixit 140

Intonaco liscio



Campi di applicazione

É un intonaco liscio monostrato per locali asciutti. E' adatto ai seguenti supporti: mattoni di cotto, mattoni silico-calcare, beton cellulare, beton, lastre di gesso come pure su tutti i tipi di intonaco di fondo. Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante. Su beton, lastre di gesso-cartone e pannelli in polistirene, applicare prima il ponte di aderenza al quarzo Fixit 341 R+S Combi.

Caratteristiche

- Intonaco monostrato
- Gesso naturale puro
- Per grandi spessori di applicazione
- Fine e liscio
- Regolatore dell'umidità
- Certificato A+
- Certificato EC1 plus (GEV Ecodecode)

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	181011140
EAN	7630141505718
Imballaggio	
Quantità per unità	25 kg/cf.
Unità per bancale	30 unit/Pal.
Consumo	ca. 1 kg/m ² /mm
Aggiunta d'acqua	18,5-20 L/Sack
Spessore dello strato - Note	su soffitti in beton min. 5 mm su intonaco de fondo e lastre di gesso min. 2 mm
Massa volumica a secco	ca. 950 kg/m ³
Tempo di lavorazione	30 min

Fixit 140

Intonaco liscio

Materiale di base

- Agenti per la regolazione della presa
- Calce impalpabile
- Calce idrata
- Aeranti
- Gesso naturale
- Agente di ritenzione dell'acqua

Condizioni di lavorazione

Non utilizzare al di sotto di +5 °C e superiore di 25 °C (aria e supporto).

Avvertenze di lavorazione

Non adatto per rivestimenti in ceramica.

Lavorazione

Spargere in acqua pulita e mescolare con mescolatore. Per evitare distacchi, applicare gli intonaci contenenti gesso in una sola mano su supporti asciutti.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 3 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.