

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС (ТО)

120

Теплоізоляційна суміш для мурування



Сфера застосування

Теплоізоляційна суміш для кладки застосовується для зведення перегородок з високими теплоізоляційними властивостями з блоків, пустотілих блоків та теплоізоляційних блоків. Підходить для зовнішнього та внутрішнього використання

Властивості

- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Висока теплоізоляція
- Водонепроникна
- Морозостійкий
- Легка обробка

Спосіб застосування



Технічні характеристики

| | |
|----------------------|---------------------|
| Артикул | 4820117593549 |
| EAN | 4820117593549 |
| Упаковка | |
| Кількість в упаковці | 30 кг/од |
| Кількість на палеті | 30 шт/пал. |
| Витрата | 30 л/м ² |
| Міцність на стиск | ≥ 5 МПа (28 д) |

Склад

- Портландцемент
- Добавки
- Кварцова домішка

120

Теплоізоляційна суміш для мурування

Умови проведення робіт

Використовувати при температурі від +5 °С до +25 °С. Ці температури стосуються повітря, поверхні та подукту. Елементи кладки повинні бути чистими, стійкими і не замерзшими.

Основа

Рекомендується використовувати матеріал одного типу, сорту і класу в межах одного поверху. До робіт приступати після зникнення усадки і висихання основи. Цегла і перфорована цегла: Застосовувати безпосередньо
Елементи з газобетону: Застосовувати безпосередньо
Керамзитобетонні блоки: Застосовувати безпосередньо
Силікатна цегла: Застосовувати безпосередньо

Підготовка продукту

Змішайте вміст упаковки з чистою прохолодною водою за допомогою повільно обертового міксера до отримання однорідної маси. Через кілька хвилин знову перемішайте. При необхідності обережно додайте воду. Отверділу масу не змішувати з водою, або свіжим матеріалом.

Спосіб застосування

Залежно від типу кладки нанесіть на стіну приготовлений розчин. При зведенні стін та інших елементів дотримуйтесь обов'язкових рекомендацій. Використовуйте відповідну товщину швів, залежно від рекомендацій виробника цегли або блоків.

До уваги виконавців

Під час нанесення та висихання захищати від морозу, опадів та швидкого висихання. Якщо розчин висихає занадто швидко, зволожите цеглу або блоки.

Зберігання

Термін зберігання 12 місяців, при дотриманні правил зберігання

Загальна інформація

Цей технічний паспорт скасовує всі попередні видання. Зміст цього паспорта безпеки відображає наші поточні знання та практичний досвід. Це лише загальна інформація і не несе жодної відповідальності з боку виробника за конструкцію та спосіб використання. Можуть бути відмінності та специфічні умови виконання. Продукт повинен використовуватися відповідно до необхідних технічних знань та правил безпеки праці. Уникайте контакту зі шкірою та захищайте очі. У разі потрапляння в очі ретельно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. Бажано використовувати захисні рукавички, окуляри та захисний одяг. Вся технічна інформація стосується при температурі до +20 °С. Ці температури стосуються повітря, основи та матеріалу. Всі технічні дані, зазначені в цій специфікації продукту, були визначені в лабораторних умовах.

120

Теплоізоляційна суміш для мурування

| | |
|-----------|---|
| verbrauch | hintermauerziegel_nut_und_feder_38_cm_breit__ca__30_l_m__bei_1_cm_dicker_fuge_bei_verwendung_in_vertikalen_fugen_erh_ht_sich_der_verbrauch_um_ca_20__ |
|-----------|---|