


TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX Bossengewebe

Längsarmierung



Anwendungsbereiche

WDVS-Bossengewebe für die Längsarmierung bei Bossennuten in Wärmedämm-Verbundsystemen.

Eigenschaften

- Ausdehnungskoeffizient ist mit nachfolgenden Putzen vergleichbar
- Zur Rissanierung gut geeignet
- Verarbeitungsfertig

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000153177	2000569466	2000693760
EAN	9003304316694	9003304499496	9003304338054
Typ	Trapeznut schmal	Trapeznut breit	Dreiecksnut schmal
Verpackung			
Menge pro Einheit	10 Stk./EH		
Länge	2000 mm		
Breite	30 mm	37 mm	30 mm
Tiefe	17 mm		
Flächengewicht	0,16 kg/m ²		
Flächengewicht fertig	0,16 kg/m ²		
Untergrund Temperatur	5 °C		

Materialbasis

- Textilglasgitter mit hochwertiger Imprägnierung

RÖFIX Bossengewebe

Längsarmierung

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Untergrund

EPS-Bossenplatten (Typ I-, Typ II- oder Typ III).

Verarbeitungshinweis

Die Armierung der Bossennut erfolgt vor der Flächenarmierung. Den RÖFIX Armierungsmörtel mit der RÖFIX Bossenkelle (passendes Formstück einsetzen) vorziehen und anschliessend das Bossengewebe mit Hilfe der Bossenkelle blasen- und faltenfrei einarbeiten. Die Gewebestücke müssen 10 cm überlappt werden.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.
Lagerzeit min. 12 Monate.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden

sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.