

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Creteo®Gala CC 695 rapid

Ruck-Zuck Бетон




Области на приложение

Той е изключително подходящ за бързо бетониране (без смесване) на стълбове на огради, фотоволтаични инсталации, простори за сушене на дрехи, спортни съоръжения и детски площадки (напр. люлки), на стълбове за пътно и градинско осветление, стълбове на пощенски кутии, указателни и пътни знаци, за изграждане на по-малки фундаменти, както и за бетониране без статични изисквания. Към продукта на строителния обект да не се добавят агрегати и други добавки.


Свойства

- Хидравлично бързо свързване
- Бетониране без смесване
- Не е необходимо електрозахранване
- Без предсрочно втвърдяване на готовия бетон
- Мразоустойчив и устойчив на механично натоварване
- С възможност за леко натоварване след ок. 1 час (при температура > +20 °C)

Начин на обработка



Технически характеристики

Артикулен номер	2000152606
EAN	9003304459971
Опаковка	
Разфасовка	25 Kg/опак
Единици на пале	48 Опак./палет
Зърнометрия	0-8 mm
Разходна норма	ок. 2000 kg/m ³
Добив в литри	12,5 L/опак.
Необходимо количество вода	ок. 2,5 L/опак.
Реакция на огън	A1
Якост на натиск	≥ 20 MPa (28 d) ≥ 7 MPa (1 d)
Класове по въздействие	XF3
Плътност на пресен разтвор (EN 1015-6)	ок. 2200 kg/m ³

Creteo®Gala CC 695 rapid

Ruck-Zuck Бетон

Артикулен номер	2000152606
Дебелина на слоя	20 cm
Дебелина на слоя - указания	на слой
Насипна плътност	ок. 1650 kg/m ³
Време за обработка	5 min
Съдържание на вода и твърди частици W/F	0,1

Основа на материала

- Бърз цимент
- Оптимизирана ситова линия
- Добавки за подобряване на обработваемостта

Условия по време на обработка

По време на обработката и фазата на съхнене температурата на въздуха и околната среда не трябва да бъде под +5 °C и над +30 °C. При температури на основата, материала и въздуха над +30 °C се намалява времето на обработка. До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от твърде бързо съхнене (директни слънчеви лъчи) и допълнително овлажняване (дъжд).

Основа

Основата трябва да е устойчива и незамръзнала. При попълване на дупката (изкопа) със сух бетон не трябва да има вода.

Предварителна обработка на основата

Продуктът се използва само върху товароносими, мразоустойчиви подови основи. При попълване на дупката (изкопа) със сух бетон не трябва да има вода.

Указания за обработка

Да не се използва материал от отворени стари опаковки и да не се смесва с пресен материал.

Начин на обработка

Сухият продуктът се изсипва директно върху земята с максимална дебелина на слоя от 20cm. Строителният елемент за бетониране се фиксира, а бетонът съвсем бавно се полива с необходимото количество вода (лейка с подходящ накрайник). При по-големи дебелини на слоя се полагат още пластове по същия начин и със същата дебелина. Важно е при всеки следващ пласт, водата да е попита от сухият материал.

Съвети за безопасност

Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

Съхранение

На сухо място, върху дървени скари.
Срок на годност: 6 месеца от датата на производство (виж печата на опаковката). Съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при 20°C, 65% относителна влажност.

Creteo®Gala CC 695 rapid

Ruck-Zuck Бетон

Правни и технически указания

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Общи указания

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за нейната пълнота и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение. Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество. Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти. Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител.

Всички технически данни, посочени в тази продуктова спецификация, са определени в лабораторни условия.