




# Fixit 775


## Innenabrieb extraweiss

**Anwendung:** Fixit 775 ist ein Deckputz auf zement-, kalk- und gipsgebundenen Untergründen sowie Trockenbauplatten. Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein. Trockenbauplatten und Gipsplatten müssen vor dem Auftrag des Deckputzes vollflächig gespachtelt oder mit Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze, vorgestrichen werden. Auf allen anderen Untergründen wird eine vorgängige Grundierung empfohlen.

- Eigenschaften:**
- Auf Gips, Kalk und Zement
  - Mit Marmorsand
  - Extraweiss
  - Mineralisch
  - Schnelle, leichte und sichere Verarbeitung

**Verarbeitung:**



Technische Daten:			
Art.-Nr.	2000664568	2000664569	2000664567
Verpackungsart			
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.		
Menge pro Einheit	25 kg/EH		
Körnung	1 mm	1,5 mm	0,5 mm
Kornstruktur	Vollabrieb	Vollabrieb	
Wasserzugabe	8 - 9 l/Sack		
Verbrauch	ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup>	ca. 2,35 kg/m <sup>2</sup>	ca. 1,75 kg/m <sup>2</sup>
Verbrauch	ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup>	2,2–2,5 kg/m <sup>2</sup>	1,5–2 kg/m <sup>2</sup>
Verarbeitungszeit	ca. 90 min		

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Weisskalkhydrat, Weisszement
  - Zuschlagstoffe: Marmorsande
  - Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner, Haftvermittler


**Grundlagen:** Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

**Verarbeitung:** Fixit 775 wird mit sauberem Wasser angemischt. Bei schwach saugenden Untergründen muss zur Haftverbesserung dem Anmachwasser ca. 0,5 Liter Fixit 497 Putz- und Mörtlemulsion pro Sack beigegeben werden.

**Nachbehandlung:** Bei extremen Witterungsbedingungen (direkte Sonneneinstrahlung, Temperaturschwankungen etc.) sind Massnahmen zum Schutz des frischen Deckputzes erforderlich.

**Lagerung:** Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

**Weitere Hinweise:**





## Fixit 775

Innenabrieb extraweiss

---

**Besondere Hinweise:**

Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.

Trockenbauplatten und Gipsplatten müssen vor dem Auftrag des Deckputzes vollflächig gespachtelt oder mit Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze, vorgestrichen werden. Auf allen anderen Untergründen wird eine vorgängige Grundierung empfohlen.

Bei Feinputzstrukturen ≤ 1,0 mm muss der Untergrund die Qualitätsstufe Q3 aufweisen.

**Trocknung**

Die Abbindezeit von Fixit 775 ist abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchte verzögern die Trocknung. Bei + 20° C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % rel. Luftfeuchte kann nach ca. 10 Tagen mit den Anstricharbeiten begonnen werden. Grundsätzlich gilt jedoch, der Fixit 775 darf erst nach ausreichender, abgeschlossener Karbonatisierung gestrichen werden.

---

**Allgemeine Bestimmungen:**

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt.

Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.