

## TEHNIČNI LIST

### ROFIX NHL5

Naravno hidravlično apno po EN 459-1



#### Področja uporabe

Brezcementno vezivo za omete in malte, posebej primerno za sanacijo zgodovinsko zaščitenih objektov. Naravno in rahlo žgano hidravlično apno v skladu z EN 459-1.


#### Lastnosti materiala

- Naravna, ekološka surovina
- Odlična obdelovalnost
- Visoka paroprepustnost

#### Izvedba



#### Tehnični podatki

|                      |  |
|----------------------|--|
| Koda artikla         | 2000154697   |
| EAN                  | 9003304477135  |
| Embalaža             |   |
| Količina na paleto   | 25 kg/EN   |
| Enota na paleto      | 40 EN/p  |
| Opozorilo za porabo  | Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike. Pri prvem nanosu in pri velikih površinah naredimo vzorčne površine. |
| Tlačna trdnost       | $\geq 5 \text{ N/mm}^2$ (28 d) EN 459-1  |
| Nasipna gostota      | pribl. $520 \text{ kg/m}^3$ B 3345   |
| Temperatura podlage  | 5-25 °C  |
| Napotki za pakiranje | V papirnatih vrečah, zaščiteneh pred vlago.  |

#### Osnova materiala

- Brez sintetičnih dodatkov

# RÖFIX NHL5

Naravno hidravlično apno po EN 459-1

## Pogoji pri izvedbi

---

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali preseči +30 °C.  
Med obdelovanjem in strjevanjem materiala, vsaj prvih 7 dni po vgradnji zaščitimo sveže delovne površine pred zmrzaljo.

## Skladiščenje

---

Hraniti na suhem, na lesenih paletah.  
Rok uporabe: 6 mesecev.

## Pravne in tehnične informacije

---

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

## Splošna opozorila

---

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani [www.roefix.si](http://www.roefix.si), lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list! Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.