

TEHNILINE TEABELEHT (TT)

GRUNTOLIT-W 301

Krunt



Rakendusvaldkonnad

Lahustivaba krunt, valmistatud akrüüldispersiooni baasil. Vähendab aluspinna veeimavust ja seoblahtised pinnad. Parandab nakkuvust ja hõlbustab värvide ning muude materjalide pealekandmist. Vastupidavaluseliste ühenditele ja ebasoodsatele ilmastikutingimustele. Sügavale tungiv krunt. Sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välistöödel. Kasutatakse betooni, poorbetooni, müüritise, kipsi, krohvi ja muude pindade kruntimiseks enneliimimist, krohvimist, pahteldamist ja muid viimistlustöid (näiteks tapeetide ja plaatide liimimist).

Omadused

- Veekindel
- Külmakindel
- Eriti auruläbilaskev
- Parandab värvide ja mördi nakkumist
- Lihtsustab värvide ja mördide pealekandmist
- Reguleerib aluspinna imavust

Töötlemine



Tehnilised andmed

Artikli number	1563	1562
EAN	5907418050052	5907418090614
Pakend		
Kogus ühiku kohta	5 L/EH	20 L/EH
Värv	Värvitu	
tarbimine	ca. 0,175 L/m ²	
Aja määramine	ca. 6 h	
pH väärtus	7	
Kuivamisaeg	ca. 2 h	

GRUNTOLIT-W 301

Krunt

Materiaalne alus

- Vesilahus akrüülpõlümeeeri dispersioon
- Vesi
- Parandavad lisandid

Töötlemistingimused

Krohvimise ja kuivamise ajal peaks keskkonna ja pinna temperatuur olema mitte madalam kui +5 °C ja mitte kõrgem kui +25 °C. Krohvitav pind peab olema kuiv, tasane, puhas, tugev, murenemata ja ühtlane. Pinnad peavad olema puhtad: eemaldatud tolm, rasvad, ebastabiilsed elemendid, hallitus või muud bioloogilised jäägid jne.

Substraat

Seente või muude mikroorganismide kahjustatud pinnad desaktiveeritakse vahendiga SEPTOBUD 1008.
Lubisementkrohv: Sõltuvalt krohvi aluspinna imavusest kruntida üks või kaks korda.
Kipskrohv: Suure imavusega pindasid kruntida kaks korda.
Kipsplaat: Kruntida üks kord.
Betoon: Kruntida üks kord.
Tasandus: Sõltuvalt krohvi aluspinna imavusest kruntida üks või kaks korda.
Tellised ja keraamilised plokid: Kruntida üks kord.
Poorbetooni elemendid
Suure imavusega pindasid kruntida kaks korda.

Ettevalmistus

Toode on kasutusvalmis. Ärge lahjendage veega. Enne kasutamist segage pakendi sisu korralikult läbi.

Töötlemine

Kruntida pintsliga, rulliga või pihustiga. Värskest krohvitud pindu tuleb kaitsta otsese päikesevalguse, külma, tuule ja vihma eest.

Ladustamine

Kuni 12 kuud alates valmistamise kuupäevast, õhukindlalt suletud pakendis temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, lastele kättesaamatus kohas, kaitstuna otsese päikesevalguse eest, eemal soojusallikatest ja lahtisest leegist. Seda saab transportida mis tahes transpordivahendiga, temperatuuril mitte alla +5 °C. AGS reeglid sellele ei kehti.

Üldine teave

Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise meetodika esitamisel tuginevad katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitusel, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha. Kõik tehnilised andmed on esitatud temperatuuril 20 °C. Need temperatuurid on seotud õhu, aluspinna ja kasutatava materjaliga. Kõik selles tooteandmelehes esitatud tehnilised andmed on määratud laboritingimustes.