



GRUNTOLIT-W 301

Krunt

Rakendusvaldkonnad: Lahustivaba krunt, valmistatud akrüüldispersiooni baasil. Vähendab aluspinna veeimavust ja seob lahtised pinnad. Parandab nakkuvust ja hõlbustab värvide ning muude materjalide pealekandmist. Vastupidav aluselistele ühenditele ja ebasoodsatele ilmastikutingimustele. Sügavale tungiv krunt. Sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välistöödel. Kasutatakse betooni, poorbetooni, müüritise, kipsi, krohvi ja muude pindade kruntimiseks enne liimimist, krohvimist, pahteldamist ja muid viimistlustöid (näiteks tapeetide ja plaatide liimimist).

Omadused:

- Sügav tungimine
- Vähendab ja ühtlustab imavust
- Tugevdab pinda
- Veekindel ja külmakindel
- Aurule läbilaskev

Töötlemine:



Tehnilised andmed:		
Art.	5907418050052	5907418090614
Pakendi tüüp		
Kogus ühiku kohta	5 I/EH	20 I/EH
Ühikud kaubaalusel	120 EH/Pal.	30 EH/Pal.
Värv	Värvitu	
Tarbimine	ca. 0,175 l/m ²	

Muud tehnilised andmed: Umbes 2 tundi (temperatuuril +20 °C)
Järgmine kattekihtide paigaldamine:

Materiaalne alus:

- Vees lahustuv akrüülpõlümeeeri dispersioon
- Modifitseerivad lisandid

Aluspinna ettevalmistamine:

Lubitsementkrohv: Sõltuvalt krohvi aluspinna imavusest kruntida üks või kaks korda.
Kipskrohv: Suure imavusega pindasid kruntida kaks korda.
Kipsplaat: Kruntida üks kord.
Betoon: Kruntida üks kord.
Tasandus: Sõltuvalt krohvi aluspinna imavusest kruntida üks või kaks korda.

Töötlemine: Seenest või muudest mikroorganismidest kahjustatud aluspinnad tuleb neutraliseerida vahendiga SEPTOBUD 1008
Krahhimis- ja ebaühtluste korral tasandatakse pind remondiseguga SPACHTEL ja REPARATORMÖRTEL 429. Remondisegu peab olema hästi kuivanud.
Enne kasutamist tuleb krunti segada. Kandke lahjendamata krunt pintsliga, harjaga või rulliga ühes kihis.
Väga imavad ja lahtised pinnad tuleb uuesti kruntida 4 tunni möödudes.
Pärast põhjalikku kuivamist, vähemalt 24 tunni möödudes, võib kohe värvida, liimida, krohvida jne, veendudes enne, et pinnal ei ole lahtiseid, eelneva aluspinna osakesi.
Tööriistad tuleb pärast tööd pesta veega.

Töötlemistingimused: Krohvimise ja kuivamise ajal peaks keskkonna ja pinna temperatuur olema mitte madalam kui +5 °C ja mitte kõrgem kui +25 °C. Krohvitav pind peab olema kuiv, tasane, puhas, tugev, murenemata ja ühtlane.

Märkused: Pinnad peavad olema puhtad: eemaldatud tolm, rasvad, ebastabiilsed elemendid, hallitus või muud bioloogilised jäägid jne.



GRUNTOLIT-W 301

Krunt

Ladustamine:	Kuni 12 kuud alates valmistamise kuupäevast hermeetiliselt suletud pakendis ja temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, eemal soojus- ja külmaallikatest.
Üldine teave:	Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise meetodika esitamisel tugineme katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitusel, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha.