




DYSPERBITUM 830

Pâte de dispersion d'asphalte et de caoutchouc

Domaines d'application: DYSPERBITUM 830 est un agent moderne, diluable à l'eau, dépourvu de solvants organiques à la réalisation des isolations protégeant de l'eau à l'extérieur des ouvrages. Le produit simple et facile à utiliser, exige un effort minimal.
Aussi pour la réalisation de la imperméabilisation à l'eau sans joints sur des surfaces horizontales et verticales.
Destiné à réaliser des isolations contre l'eau dans des locaux sur des substrats tels que des bétons, enduits de ciment-chaux, substrats gypseux, crépis, avec un système de chauffage par le sol et autres.

- Propriétés:**
- Imperméable à l'eau
 - Résistance au gel
 - Sans solvant
 - Prêt à l'emploi
 - Il n'entre pas en réactions avec le polystyrène (EPS, XPS...)
 - Thixotrope
 - Simple à utiliser - travail minimal requis
 - Possibilité d'application par projection

Mise en œuvre:



Données techniques		
N° d'art.	32201	32203
Type d'emballage		
Quantité par unité	10 kg/unité	20 kg/unité
Unités par emballage	55 unité/pal	33 unité/pal
Teinte	noir	
Consommation	env. 1 kg/m ²	
Durée de séchage	6 heures (pour une couche à +20 °C)	
Épaisseur de couche	1 mm	

- Base du matériau:**
- Dispersion aquatique des asphaltes modifiés
 - Dispersion aqueuse du polymère acrylique
 - Matières de remplissage minérales
 - Eau

Support: Tous les subjectiles doivent être porteurs, compacts et soigneusement nettoyés. Lorsqu'il est appliqué sur des bétons et enduits, le processus de prise du ciment doit être fini. Sur les surfaces en béton, en céramique, couverts de l'enduit, il est nécessaire d'appliquer auparavant la couche primaire DYPSEBITUM 830 dilué avec de l'eau 1:1. Dans le cas de vieilles feuilles de toiture, retirez d'abord les morceaux de feutre de toiture et autres saletés, cloques et renflements, coupez-les en croix et collez-les avec de l'adhésif.

Types de substrats:
Bétons, bétons armés: Apprêter avec la solution DYSPERBITUM 830 avec de l'eau - 1: 1
Briques et blocs creux céramiques: Apprêter avec la solution DYSPERBITUM 830 avec de l'eau - 1: 1
Enduit de ciment-chaux: Apprêter avec la solution DYSPERBITUM 830 avec de l'eau - 1: 1

Préparation: Produit prêt à utiliser, il faut seulement mélanger immédiatement avant l'utilisation. Pendant l'utilisation de la couche primaire avant l'utilisation mélanger avec l'eau en proportion 1:1. Ne pas stocker sous forme de solution.



DYSPERBITUM 830

Pâte de dispersion d'asphalte et de caoutchouc

Mise en œuvre:

Utiliser à froid, appliquer à la brosse à goudron, au pinceau ou par projection avec une machine adéquate.

Selon vos besoins, faites 2 à 3 couches. Appliquer la couche suivante après que la précédente soit sèche. Le temps de séchage d'un seul revêtement est d'environ 6 heures, après quoi il devient résistant à l'eau.

Rénovation et entretien de la toiture et mise en place d'une toiture d'étanchéité sans joint sur toiture en feutre: sur un support correctement préparé, appliquer au moins 2 couches de masse. Afin de prolonger la durée de vie du revêtement, la dernière couche de masse fraîche peut être saupoudrée d'une petite quantité de paillettes minérales spéciales.

Isolation humide et étanche des fondations et des parties de construction souterraines similaires: appliquer la masse sur la surface apprêtée en 2-3 couches, en fonction de la charge d'eau prévue. Peut être utilisé sur une surface légèrement humide, ce qui peut prolonger le temps de séchage.

Conditions de mise en œuvre:

Utiliser à une température entre +5 °C et +25 °C, lesdites températures concernent l'air, le substrat et le produit.

Ne pas utiliser en cas de pluie.

Avertissements:

Respecter les règles, dispositions et exigences de la santé et sécurité au travail et les règles de sécurité incendie applicables pour ce type de travaux. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. En cas de contact avec la peau : Laver abondamment à l'eau et au savon. En cas de contact de la pâte avec les yeux, rincer abondamment à l'eau, profiter de l'aide médicale. Avant de l'utiliser, prendre connaissance de la fiche de données de sécurité.

Stockage:

Jusqu'à 12 mois à compter de la date de production, dans les emballages scellés et à une température maintenue entre +5 °C et +25 °C, hors de portée des enfants, à l'abri de la lumière directe du soleil et loin des sources de chaleur et des flammes nues. Tous moyens de transport possibles, à une température non inférieure à +5 °C. Ne relève pas des dispositions de l'ADR.

Remarques générales:

Cette carte remplace toutes les versions précédentes. Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent notre savoir-faire actuel et notre expérience pratique. Ce ne sont que des informations générales et elles ne peuvent pas constituer la responsabilité du fabricant sur l'exécution des travaux ni sur le mode d'utilisation. Parce que des différences et des conditions spécifiques du mode d'exécution peuvent exister. Le produit doit être utilisé conformément au savoir-faire technique et aux règles de sécurité et d'hygiène au travail. Éviter tout contact avec la peau et protéger les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer-les abondamment avec de l'eau propre et consulter un médecin. Il est recommandé d'utiliser des gants, des lunettes et des vêtements de protection.