



HASIT PP 907 DESINFECT


Sanační roztok k likvidaci řas

Oblast použití: Připravený biocidní přípravek na sanaci ploch napadených bakteriemi, řasami a houbami, hubící choroboplodné zárodky, a to ve vnitřních i venkovních prostředích. Ve venkovním prostředí je použitelný na všechny příslušné plochy, taktéž i na napadnuté polystyrenové desky. Ve vnitřním prostředí je možné ho použít za předpokladu dostatečného větrání.
V zásadě existuje dvě možnosti použití: 1. Na likvidaci řas, mechů a plísní, které napadli fasády a jiné plochy (eternit, beton atd.). 2. Na odstranění řas, mechů a plísní z podkladu, v rámci přípravy podkladu pro novou aplikaci omítek.

Vlastnosti:

- K ošetření oblastí napadených mechy, plísní a řasami
- Bez zápachu
- Bez rozpouštědel

Zpracování:



Technická data		
Číslo výrobku	141861	79992
EAN		4038502105653
Celní tarifní číslo		32041100
Způsob balení		
Množství na balení	1 l /Bal.	5 l /Bal.
Balení na paletě		84 Množ./Pal.
Barva	transparentní	
Spotřeba	ca. 0,2 l/m ² /A.	
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.	

Materiálové složení: • Fungicidy a algicidy

Podmínky zpracování: Během aplikace a schnutí nesmí teplota ovzduší a podkladu klesnout pod +5 °C. Doba schnutí závisí na okolních podmínkách. Při relativní vlhkosti vzduchu 65 % a teplotě +20 °C cca 5 hodin. Úplné vyschnutí a plná zatížitelnost cca za 3 dny.
Během zpracování a tvrdnutí materiálu, minimálně 7 dní, chraňte před působením mrazu.

Podklad: Podklad musí být suchý, bez prachu, bez námrazy, savý, rovný, dostatečně tvrdý a pevný, bez výkvětů a uvolňovacích prostředků, olejů a mastnoty.

Příprava podkladu: Mokrě čištění vnitřních ploch středně tvrdým kartáčem nebo houbou. Čištění fasády lze také provést párou nebo tlakovou vodou. Tlak vody musí být nastaven dle síly povrchového materiálu. V případě pochybností, předběžně otestujte. Je třeba se vyhnout nadměrnému příjmu vody do prasklin v ploše fasády. Je třeba zajistit před nátěrem celkové vyschnutí. V závislosti na počasí a intenzitě čištění minimálně 2-3 dny. Veškeré zbytky, které zůstali po čištění by měly být odstraněny mechanicky nebo opáleny.

Zpracování: Materiál je dodáván připraven k použití. HASIT PP 907 DESINFECT se nanáší štětcem, válečkem, houbou nebo stříkáním na postižené místo. Po aplikaci nechte působit 12–16 hodin. Po době působení je možné provést mechanické očištění (navlhčenou houbou, hadrem, párou nebo tlakovým vodním čisticím). Po čištění nechte plochu opět vyschnout a naneste opět přípravek HASIT PP 907 na postižené místo. Po aplikaci nechte působit 12–16 hodin a poté aplikujte nátěr. Je nutné brát na vědomí statutární a regulační požadavky a bezpečnostní informace.
Pěnová houba
Doporučuje se použít vrchní nátěry s algicidy nebo fungicidy. To jest téměř všechny HASIT barvy a pastovité omítky bez nutnosti dalších následných úprav. Nepoužívejte čisté akrylátové barvy ani omítky.



HASIT PP 907 DESINFECT

Sanační roztok k likvidaci řas

Skladování:	Skladovat v těsně uzavřených nádobách. Teplota při skladování od +5 °C do +30 °C. Skladovatelnost min. 24 měsíců
Bezpečnostní pokyny:	Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím nutno důkladně pročíst.
Všeobecné informace:	<p>Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná.</p> <p>Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním. Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenese odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoli jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití.</p> <p>Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.</p> <p>V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.</p> <p>Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.</p>