


TEHNIČNI LIST

RÖFIX Renopor® I

Notranja izolacijska plošča 080




Področja uporabe

Notranje izolativne plošče z visoko gostoto kapilar. Visoka kapaciteta navzemanja in prerazporeditve vlage. Za notranje stene obremenjene s solmi. Uporaba pri problemih s kondenziranjem vlage na površini sten, s pojavom plesni, toplotnimi mostovi ter pri zgradbah, kjer zunanja toplotna izolacija ni možna (saniranje starih stavb in spomeniško zaščitene objekti).

Lastnosti materiala

- Toplotno-izolacijske lastnosti
- Negorljivo
- Zaradi visoke kapilarnosti preprečuje tvorjenja kondenza.
- Hitro, varčno obdelovanje

Izvedba



Tehnični podatki

Koda artikla	2000153099	2000153100	2000153101
EAN	9003304215997	9003304216000	9003304216017
Embalaza			
Količina na paleto	6 Kos/EN	5 Kos/EN	3 Kos/EN
Enota na paleto	3 m²/EN	2,5 m²/EN	1,5 m²/EN
Opozorilo za porabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.		
Izkoristek			pribl. 3 m²/EN/cm
Širina	500 mm		
Debelina izolacije	25 mm	30 mm	50 mm
Požarna odpornost	A1 EN 13501-1		
Vodovpojnost	800 kg/m²*min0,5		
Difuzija vodne pare	2		
Tlačna trdnost	1 N/mm² (28 d)		
Upogibno-natezna trdnost	0,8 N/mm²		
Toplotna prevodnost	0,073 W/mK		
Specifična toplotna kapaciteta	pribl. 1 kJ/kg K		

RÖFIX Renopor® I

Notranja izolacijska plošča 080

Koda artikla	2000153099	2000153100	2000153101
Specifična gostota suhe malte	290 kg/m ³		

Osnova materiala

- Kalijevo vodno steklo
- Zračno apno

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali preseči +30 °C.

Med obdelovanjem in strjevanjem materiala oziroma vsaj prve tri dni zaščitimo pred zmrzovanjem.

Navodilo za uporabo

Ne nanašamo pri direktnem sončnem sevanju, močnem vetru in visoki vlažnosti.

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

Izvedba

Veljajo splošna pravila gradbene stroke, smernica WTA Sanacijski ometni sistemi - 2-9-04/D oziroma tehnični list SIA 2003 Sanacijski omet in sanacijski ometni sistemi.

Certifikati



Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list! Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.