

SCHEDA TECNICA

Fixit POR 9040

Beton schiuma ca. 400 kg/m³ (secco), massa di eguagliamento




Campi di applicazione

Fixit POR 9040 viene applicato come strato intermedio termoisolante o riempimento nell'edilizia o il genio civile (all'esterno) e può ugualmente essere utilizzato come materiale di riempimento con riduzione del peso. Il supporto NON deve essere assorbente! A seconda del supporto, è necessario bagnarlo preventivamente o coprirlo con una pellicola di plastica. Fixit POR 9040 è resistente al calpestio ed è inibitore d'acqua.

Caratteristiche

- Richiede uno spazio di installazione limitato grazie alla utilizzo del silo
- Fatturazione del materiale effettivamente utilizzato
- Leggero, isolante termico e fonico
- Pompabile fino a 100 m (lunghezza totale del tubo), altezza massima 30 m

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	181022912	181022156026
EAN		7630141501451
Stabilimento	BE, HO, WE	
INFO	ca. 45 m ³ (per silo da 14 t)	ca. 45 m ³ (per pal.)
Imballaggio		
Quantità per unità		25 cf./cartone
Unità per bancale		40 unit/Pal.
Granulometria	0-1 mm	
Reazione al fuoco	A1 EN 13501-1	
Resistenza alla compressione	≥ 0,8 N/mm ² (28 d)	
Resistenza alla flessione	≥ 0,3 N/mm ² (28 d)	
Conduttività termica	0,1012 W/mK	

Fixit POR 9040

Beton schiuma ca. 400 kg/m³ (secco), massa di eguagliamento

Codice articolo	181022912	181022156026
Modulo elastico	ca. 1000 N/mm ²	
Spessore di applicazione min.	50 mm	
Tempo di asciugatura	≥ 7 gg (per 10 cm e a 20 °C/65 % u.r.)	
Calpestabile	48 a 72 ore dopo la posa, secondo la temperatura nell'edificio	
Pronto per l'uso	16 % in peso	
Carico superficiale	1000 kg/m ²	
Spessore dello strato – Note	fino a 80 cm, a seconda della superficie	
Massa volumica a secco	ca. 400 kg/m ³	

Materiale di base

- Sabbie fini
- Agenti schiumogeni ad alto rendimento
- Cementi

Condizioni di lavorazione

Non deve essere applicato a temperature dell'aria esterna o della superficie inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C.

Avvertenze di lavorazione

Dopo l'applicazione si possono verificare delle crepe dovute al ritiro. Non sono di alcun effetto sulle proprietà del prodotto. Si tratta di una massa di eguagliamento. Queste crepe, dovute al ritiro (di qualsiasi dimensione esse siano), non possono in alcun caso essere oggetto di reclamazioni.

Lavorazione

Fixit POR 9040 può essere applicato su superfici piane con una pompa di miscelazione e trasporto. Controllare e regolare la densità volumetrica fresca prima dell'applicazione. Fixit POR 9040 può essere applicato solo da parte di un tecnico formato con attrezzatura appositamente elaborata per questo lavoro. Fixit POR 9040

non può essere applicato in caso di pioggia.

Trattamento ulteriore

Proteggere le superfici fresche dalla pioggia.

Stoccaggio

In locali asciutti, Fixit POR 9040 può essere conservato per 6 mesi.

Certificazioni



Etichetta



Fixit POR 9040

Beton schiuma ca. 400 kg/m³ (secco), massa di eguagliamento

Avvertenze legali e tecniche

Si applicano le regole generali della scienza delle costruzioni, le vigenti norme SIA, le indicazioni della scheda tecnica della ditta Sopro Bauchemie GmbH. CH 3608 Thun (Sopro DKM 654 Pasta bituminosa per impermeabilizzazione e incollaggio 1 K) nonché i dati contenuti nella presente scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.