



Fixit 454 Multipro

Haft- und Renoviermörtel

Anwendung: Fixit 454 Multipro wird als Ausgleichsputz auf bestehende, zementhaltige Untergründe bei Putzsanierungen, als Haftbrücke für Gips-, Kalk- und Leichtgrundputze sowie zur Verklebung und Einbettung von EPS/XPS Dämmplatten eingesetzt. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

Eigenschaften:

- Günstig und universell einsetzbar
- Maschinell verarbeitbar für wirtschaftliches Sanieren
- Schnell und ergiebig in der Leistung
- ECO-zertifiziert

Verarbeitung:

Technische Daten:		
Art.-Nr.	2000958978	2000955592
Verpackungsart		
Einheit pro Palette	35 EH/Pal.	
Menge pro Einheit	25 kg/EH	1.000 kg/EH
Wasserzugabe	6 - 7 l/Sack	
Verbrauch	ca. 1,3 kg/m ² /mm	
Verarbeitungszeit	90 - 120 min	
Schichtdicke	als Ausgleichsputz mind. 1 mm zum Kleben mind. 5 mm zum Einbetten mind. 3 mm als Haftbrücke 3-4 mm	
Druckfestigkeit (28 d)	≥ 6 N/mm ²	
Austrocknungszeit	1 mm/Tag	

Zusammensetzung:

- Bindemittel: Zement
- Zuschlagstoffe: Kalksteinsande der Körnung 0–1 mm
- Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Haftvermittler, Hydrophobierungsmittel

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Fixit 454 Multipro wird von Hand oder maschinell verarbeitet.
 Als Ausgleichsputz
 Vollflächig auf zementhaltige Untergründe anwenden. Auf Beton direkt anwendbar.
 Als Haftbrücke
 Mit der Traufel ca. 3-4 mm vollflächig auftragen und während dem Abbinden mit einer Wolfs-Zahntraufel horizontal aufreißen. Zur Weiterbeschichtung mindestens 3 Tage warten.
Kleben
 Im Rand-/Streifenverfahren mit Mittelpatsche. Bei Innendämmungen muss die XPS-Platte mit einer Zahntraufel vollflächig verklebt werden.
Einbetten
 Das Fixit Armierungsgewebe muss mit einer Schichtdicke von mind. 3 mm eingebettet werden. Die Stösse müssen mind. 10 cm überlappen.

Nachbehandlung: Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.).

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.



Fixit 454 Multipro

Haft- und Renoviermörtel

Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.

Allgemeine Bestimmungen: Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.