



EXPERT SCHNELLFIX 106

Ātri sacietējoša flīžu līme

Piemērošanas jomas:

Elastīga ātri cietējoša flīžu līme, izgatavota uz pelēkā un alumīnija cementa, minerālu pildvielu un modificējošo piedevu bāzes. Lieliski piemērota keramikas, krāsošanai noturīga dabīgā akmens, akmens masas, mozaikas, klinkera flīžu un plāksņu līmēšanai. Sacietējot, ir ūdens un sala izturīga.

Satur īpašas piedevas, kas nodrošina līmes ātru cietēšanu zemās pozitīvās temperatūrās un nepieļauj sasalšanu 3 stundas pēc līmēšanas ($t > 0$). Elastīga un ar labu saķeri, piemērota sienām un grīdām. Izturīga pret pastāvīgu ūdens iedarbību (baseini, terases).

Pamatne var būt parasts, viegls un porains betons, neapstrādāts mūrējums ar aizpildītām šuvēm, CS II, CS III, CS IV kategorijas un ģipša nešpaktelēts apmetums (spiedes stiprība $\geq 2,5$ N/mm²), ģipškartona plāksne, cementa, anhidrīta bezšuvju monolītās un apsildāmās grīdas, vecās flīzes. Uz poraina betona un ģipša pamatiem drīkst līmēt tikai iekštelpās.

Īpašības:

- Elastīgi
- Ātri sacietējošs
- Izturīgs pret lielām slodzēm
- Var atrasties pastāvīgi zem ūdens
- Izturīgs pret ūdeni un salu
- Universāla lietošana
- Klase C2FTE
- Samazināta slīdēšana
- Pagarināts lipīguma ilgums

Apstrāde:**Tehniskie dati:**

Art. nr.	4779026370126
Iepakojuma veids	
Daudzums uz vienību	25 kg/EH
Vienības uz paletes	42 EH/Pal.
Krāsa	Pelēks
Graudu lielums	0 - 0,5 mm
Patēriņš	1,4 kg/m ² /mm
Slāņa biezums	2 - 15 mm
Nepieciešamais ūdens daudzums	ca. 7,5 l/EH
Saķere ar (Betons)	≥ 1 N/mm ²
Darba temperatūra	0 - 25 °C

Materiāla bāze:

- Portlandcements
- Alumināts cements
- Minerālie pildvielas
- Modificējošas piedevas

Apstrādes nosacījumi:

Darbi tiek veikti 0 °C - +25 °C temperatūrā.

Ja ir ļoti zems gaisa mitrums, augsta apkārtējā temperatūra, tieša saules staru iedarbība vai caurvējš, pārklājums jāaizsargā ar plēvi, lai novērstu pārāk strauju izžūšanu.

Piezīmes:

Grīdas apsilde tiek ieslēgta pēc 14 dienām, saglabājot siltumnesēja temperatūru +20 °C - +25 °C, katras 3 dienas to paaugstinot par 5°.

Uzglabāšana:

Uzglabāt sausās telpās, pasargājot no mitruma.

Maisi pirms lietošanas jāglabā labi noslēgti. Labākais glabāšanas laiks ir 6 mēneši no ražošanas datuma, ja tiek uzglabāts oriģinālajā iepakojumā.



KREISEL®

EXPERT SCHNELLFIX 106

Ātri sacietējoša flīžu līme

Vispārīga informācija:

Mēs uzņemamies atbildību par mūsu produkta kvalitāti un piemērotību lietošanai atbilstoši paredzētajam mērķim. Sniedzot darbu izpildes metodiku, mēs balstāmies uz testiem un praktiskajām prasmēm. Tomēr tas ir tikai vispārējas norādes un ieteikumi, kas negarantē paveikto darbu kvalitāti, jo atsevišķos gadījumos ir nepieciešams izvērtēt objekta būvnieciskās-fizikālās īpašības, kā arī mēs nevaram ietekmēt darbu izpildi. Tāpēc, veicot darbus, ir svarīgi pareizi novērtēt situāciju un, ja nepieciešams, pašiem veikt testus.