



ANTI-CONDENSATIEPLEISTER 025

Speciale pleister voor vochtige en natte ruimtes

Parameters: Na droging ontstaat er een flexibele, duurzame pleister
Pleister met een structuur tot 2 mm is ook geschikt voor mechanisch aanbrengen.

Properties:

- Het neemt vocht op
- Voor binnen.
- Wit
- Elastisch
- Waterbestendig

Gebruikswijze:

Technische gegevens					
Art.nr.				427314	37968
Type verpakking					
Hoeveelheid in de verpakking	25 kg				
Unit per pallet	33 stuk/pallet				
Kleur	wit				
Grain size	0 - 1,5 mm	0 - 2 mm	0 - 3 mm	0 - 0,5 mm	0 - 1 mm
Verbruik	1,2 kg/m ²	2,4 kg/m ²	3,7 kg/m ²	2 kg/m ²	1,6 kg/m ²
Droogtijd	van 24 tot 48 uur				
Verwerkingstijd	max. 20 min				

Art.nr.	37967	37966	37964
Type verpakking			
Hoeveelheid in de verpakking	25 kg		
Unit per pallet	33 stuk/pallet		
Kleur	wit		
Grain size	0 - 1,5 mm	0 - 2 mm	0 - 3 mm
Verbruik	2,4 kg/m ²	3,5 kg/m ²	5 kg/m ²
Droogtijd	van 24 tot 48 uur		
Verwerkingstijd	max. 20 min		

Samenstelling:

- Minerale vullers
- Polymeren
- Veredelende toevoegingen

Vorbereitung van de ondergrond: Minimaal 24 uur vóór het aanbrengen van de pleister elke ondergrond gronden met TYNKOLIT-U 340
Symptomen van biologische agressie moeten worden geëlimineerd.
Zeer absorberende en of stoffige ondergrond voor het aanbrengen van TYNKOLIT-u SO gronden met GRUNTOLIT-W 301

Vorbereitung van het product: Het product is klaar voor gebruik. Niet verdunnen met water en niet mengen met andere materialen. Voor gebruik grondig de inhoud van de verpakking mengen.

Gebruikswijze: De pleister aanbrengen met een roestvrijstalen spaan op korreldikte en meteen daarna sierpleister aanbrengen met een kunststof spaan.



ANTI-CONDENSATIEPLEISTER 025

Speciale pleister voor vochtige en natte ruimtes

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk:	Bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C gebruiken, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. Elke ondergrond moet dragend, compact, stabiel, vlak en schoon zijn. De ondergrond moet vrij zijn van stof, vet, oplosmiddelen, verfresten, schimmels, algen, mossen, etc., vrij zijn van scheuren en zoutuitbloeiing
Opmerkingen voor de uitvoering:	Op één oppervlak pleister één productiepartij gebruiken Het gegeven vlak afwerken op continue wijze, met de ‚nat-op-nat‘ methode om zichtbare naden te voorkomen. Was het gereedschap onmiddellijk na het beëindigen van de werkzaamheden met schoon water.
Opslag:	Tot 12 maanden vanaf de productiedatum, in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C, verwijderd van hitte- en vorstbronnen.
Algemene aanwijzingen:	Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen. Alle technische gegevens zijn gegeven voor een temperatuur van 20 graden Celsius. Deze temperaturen hebben betrekking op lucht, ondergrond en ingebouwd materiaal.