

Fixit 784 OF

Pittura minerale al sol-silicato

Materiale di base

- Silicato di potassio
- Pigmenti

Condizioni di lavorazione

Non utilizzare al di sotto di +8 °C e superiore di 30 °C (aria e supporto).

Supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, privo di grasso e solido. I vecchi strati di vernice e gli intonaci che aderiscono male o che si sfaldano devono essere rimossi o spazzolati, quindi consolidati con un fondo penetrante adeguato. Per gli intonaci di recente applicazione (ad esempio, intonaci a calce o a cemento), è necessario rispettare un tempo di presa e di essiccazione di almeno 4-6 settimane, secondo le istruzioni del produttore. Gli intonaci nuovi devono essere sufficientemente induriti. I supporti molto assorbenti, sabbiosi, sfarinanti o che presentano un assorbimento irregolare devono essere trattati con mani di fondo adeguate. Per i supporti critici, chiedere consiglio.

Trattamento preliminare del supporto

I fondi/i fondi penetranti devono essere diluiti con acqua in base al potere assorbente del supporto. I fondi penetranti devono essere assorbiti dal supporto. Non devono formarsi strati lucidi né una pellicola continua.

Lavorazione

Miscelare prima dell'utilizzo.

Diluizione della mano di fondo: con max. 20 % Fixit PP201 Silica LF

Diluizione dello strato finale: con max. 5 % Fixit PP201 Silica LF

Applicare con un rullo o con un apparecchio spruzzatore. Applicare con un rullo, un pennello o un apposito spruzzatore.

Avvertenze

Gli intonaci minerali possono essere rivestiti solo dopo aver subito una sufficiente carbonatazione. Il tempo di attesa tra la prima e seconda mano è di 24 ore. Dopo l'applicazione pulire immediatamente gli attrezzi con acqua. Pulire o spazzolare i vecchi supporti, fortemente stagionati o leggermente sabbiosi così come le vecchie pitture a base calce e minerali o rimuovere con l'idropulitrice. Quindi stabilizzare il supporto con Fixit PP201 Silica LF. A causa dell'effetto corrosivo, le superfici come vetro, ceramica, alluminio, ecc. devono essere coperte. I prodotti senza biocidi tendono a infestare più rapidamente i microrganismi.

Stoccaggio

Conservare all'asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV (sole, luce).

Periodo di conservazione: min. 12 mesi.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco», SIA 257 «Opere da pittore e di tappezzeria», SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

Fixit 784 OF

Pittura minerale al sol-silicato

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.